

Quantum Q-T263-90



Descriere produs

Descriere	Lac transparent cu luciu puternic PU pe bază de acrilat, din două componente, diluabil cu solvent, formulă anti-îngălbenire.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. În special în cazul suprafețelor cu lac colorat și a celor cu mobilier din lemn nobil, cu luciu înalt, pori închiși.
-----------	--

Date produs

Cod produs	Q-T263-90
Packaging size	5l 20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	17 sec. ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
Q-T263-90	luciu înalt	92 ± 2

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	Închiderea porilor prin aplicări multiple cu grund de umplere Quantum, de exemplu Q-IS160 sau Q-S170.
	Suprafețe cu lac colorat QuantumColor QC-T	după aprox. 2 ore până la maximum 8 ore este acoperit, fără șlefuire intermediară.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”. În timpul vopsirii și al uscării, pătrunderea prafului trebuie evitată. Pentru a îmbunătăți efectul de luciu puternic și pentru a pregăti procesul de șlefuire, după uscarea de peste noapte, suprafețele trebuie decapate cu o granulație P800 până la 1.200 și acoperite din nou cu același material.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	HPU 6300 de 50%
	Dilutie	TPU 9300-F uscare rapidă TPU 9301-S uscare lentă
	Timpe de viață	până la 4 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.4-1.8	0.18-0.23
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	17	17
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	80-120	80-120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	6-10	6-10

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 2 ore
gata de transport	după 16 ore
șlefuiabil	după 14 ore
lustruibil	după 2 zile

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-24 / 2

Quantum

Standarde de testare	
	DIN 68861/1B Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	Certificat general de testare al autorității pentru construcții referitor la propagarea redusă a flăcărilor conform DIN 4102/B1 pentru panouri din lemn cu propagare redusă a flăcărilor, certificate B1, care sunt și furniruite.
	Cu propagare redusă a flăcărilor conform Directiva privind echipamentele maritime MED 2014/90/UE.
	Tox Control - Sigiliu pentru vopseluri cu emisii reduse

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-24 / 2