Kodrin WV 457
0878-002001

sikkens
WOOD COATINGS



Tuotteen kuvaus

Vespohjainen liitostiiviste päätypuun tiivistämiseksi rakenneliitoksissa ja pienissä halkeamissa puuikkunoissa ja –ovissa sisään tunkeutuvalta kosteudelta suojaamiseksi ulkona ja sisällä. - korkea kuultavuus - hajuton - nopeasti kuivuva - helposti työstettävä

Sävy

Väritön

Sideainetyyppi

Erikoispolymeeridispersio

Tiheys

n. 1,03 kg/l.

Käsittely

Paina välihionnan jälkeen ainetta sormella kaikkiin avonaisiin liitoksiin tai myös pieniin halkeamiin. Käytä tätä varten suojakäsineitä tai sormisuojia.

Kulutus

Riippuu liitoksen syvyydestä. n. 20 ml/juoksumetri V-liitos.

Ohentaminen

Käyttövalmis. Ei ohennettava

Levityslämpötila

15-25 °C alustalle, ilman ja aineen RH 60 %.

Kuivumisaika

Kuivaus:	Vakioilmastoinnissa: 23°C / 50% ilman suhteellinen kosteus
Pölykuiva	n 30 min.
Uudelleenkäsittely	n. 1 tunti

Kuivaus

Kuivumisaika on riippuvainen kalvon paksuudesta ja voi viivästyä uuteaineita sisältävien puulajien sekä kostean sään yhteydessä. Huolehdi aina riittävästä lämpötilasta ja ilmanvaihdosta kuivausprosessin aikana. Edellytyksistä poikkeavat kuivausolosuhteet saattavat aiheuttaa poinnoitteen vaurioita.

Työkalujen puhdistus

Puhdistettava heti käytön jälkeen vedellä tai talouspesuaineella tai ST 830:llä.

Varastointi

Vähimmäissäilyvyysaika (BBD) avaamattomassa alkuperäisessä säiliössä on 2 vuotta. Varastointilämpötila +5 - +30°C. BBD: n päättymisen jälkeen tuote voi olla edelleen työstettävä, mutta tuotteen ominaisuudet voivat poiketa "tuoreesta" materiaalista. Tästä syystä käyttäjän on käytettävä vanhentunutta materiaalia erityisen huolellisesti. Käynnistetyt säiliöt on suljettava huolellisesti! Säilytä viileässä, mutta pakkasettomassa paikassa.

Hävittäminen

Vain tyhjät astiat kelpaavat kierrätykseen. Materiaalijäämät hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. Tälle materiaalille soveltuva EU-jäteastia on: 08 01 12

Käyttöturvallisuustiedote

Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa direktiivin 91/155/ETY mukaan. www.sikkens-wood-coatings.com Ladattavat Käyttöturvallisuustiedotteet

Varoitukset

Lue merkintä ja tuotteen tiedot ennen käyttöä. Noudata yleisiä suojatoimenpiteitä myös käsitellessäsi pienipäästöisiä maaleja/lasyyrejä.

VOC-direktiivi

Ei merkintävelvollinen.

Pinnoitesuositus

Tiivistysmassa levitetään pohjustuksen täydellisen kuivumisen ja välihionnan jälkeen puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmiliitokseen. Älä käytä vaahtoa. Tiivistetyn liitoksen kuivumisen jälkeen voidaan toteuttaa seuraava väli- ja pintamaalaus.

Yleisohje

Use in

Ohjeita

Huomioi vastaavaa teknistä selostetta ja konsultoi Sikkens asiantuntijaa tai ota yhteys tehtaaseen.

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.
AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käyttötekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2022-07-08 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood