

RUBBOL® WP 177 BPD 5278-706001

sikkens
WOOD COATINGS



Termékleírás

Vízzel hígítható, fehér, használatra készen beállított alapozó (folyékony favédő szer) kékesedés elleni védelemmel fa szerkezeti elemekhez, kívül. Magas gazdaságosság jellemzi, és nem alakul ki nincs MOP formula miatti pigmentlerakódás. - jó folyási tulajdonság - jó pórusnedvesítés - könnyen csiszolható

Színárnyalat

Fehér (feldolgozáskor tejszerű, száradás után fehér)

Kötőanyag fajta

Akril-alkidgyanta-kombináció

Sűrűség

kb. 1,01 kg/l

Csomagol

5278-706001-200 - 20 L
5278-706001-650 - 120 L

Feldolgozás

Automatikus mártás, locsolás, automatikus zárt szórás, manuális mártás. Fabevonat-felhordó gép
Feldolgozási viszkozitás kb. 11 másodperc DIN-4 mm-es kifolyásmérő pohárban, ill. kb. 23 - 25 másodperc az ISO 3 mm-es kifolyásmérő pohárban 20 °C anyaghőmérséklet mellett.

Kiadósság

50 - 160 ml/m², alkalmazott eljárástól és a fa fajtájától és szívóképességétől függően (a pontos értékeket próbafelhordással kell meghatározni)

Hígítás

Használatra kész. Nem hígítható.

Felhordott mennyiség

15 - 25 °C hőmérsékletű alap, levegő és anyag kb. 60 % rel. páratartalom mellett

Száradási idő

Szárítás:	Szabványos klíma: 23°C / 50% rel. páratartalom mellett	Használva 40°C-nál
Porszáraz	Kb. 30 perc	Kb. 30 perc
Átmunkálható	Kb. 4 - 6 óra	Kb. 1 - 2 óra

Szárítás

Az anyag száradása az alkalmazott rétegvastagságtól függ és járulékos anyagokban gazdag fafajtáknál valamint nyirkos hideg időjárás által lelassulhat. Szárításkor folyamatosan gondoskodni kell a kielégítő temperálásról és légcseréről. Amennyiben a szárítási feltételek nem tarthatók be, akkor nem zárható ki, hogy a bevonatban károsodások keletkezzenek.

Eszköztisztítás

A használat után vízzel, szükség esetén kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószer hozzáadásával vagy ST 830-cal.

Tárolás

Bontatlan eredeti göngyölegben legalább 2 év az eltarthatósági idő; tárolási hőmérséklet +5 - +30 °C. Az eltarthatósági idő lejártá után a terméket még fel lehet dolgozni, azonban a terméktulajdonságok eltérhetnek a „friss” anyagétól. Emiatt a felhasználónak a túltárolt anyagot különös figyelemmel kell használnia. Felbontott göngyöleget jól le kell zárni! Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni. A merítőkádban levő anyagot jól lefedni és rendszeresen átforgatni.

Hulladékkezelés

Csak kiürített göngyöleget szabad átadni újrahasznosításra. Anyagmaradékokat a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ehhez az anyaghoz megfelelő EU-hulladékkód: 03 02 02

Biztonsági adatlap

További adatok a biztonsági adatlapban a 91/155/EGK szerint www.sikkens-wood-coatings.com Letöltések Biztonsági adatlapok

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadók, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2024-02-01 / 8

Figyelmeztet

Használat előtt mindig olvassa el a megjelölést és a termékinformációt. A károsanyagokban szegény lakkok/lazúrok használatakor is be kell tartani a szokásos védőintézkedéseket.

Biocidot biztonságos használata.

A felvitelt zárt térben kell végezni, impermeábilis, szilárd talajon, megfelelő lefolyásgátlóval és visszanyerési rendszerrel (pl. ereszt).

Élővíz közvetlen közelében nem használható. A folyadék nem kerülhet élővízbe. A favédő szerek biocid hatóanyagokat tartalmaznak a fa kártevők elleni védelme érdekében. Csak a használati utasítás szerint és csak engedélyezett alkalmazási területeken szabad használni. A helytelen használat egészségkárosodást okozhat. Élelmiszerekkel és takarmánnyal rendeltetésszerűen közvetlen kapcsolatba kerülő fánál ne használja. Csak minősített szaküzemek általi használatra.

A kezelt fát fedett, visszanyerési rendszerrel (pl. ereszt) rendelkező helyen vagy impermeábilis, szilárd, megfelelő lefolyásgátlóval és visszanyerési rendszerrel (pl. ereszt) rendelkező talajon kell tárolni.

Merítő-, ill. tároló kádak: Fémkádak esetében kizárólag nem rozsdásodó acéllemez használatát javasoljuk például V2A, mert ellenkező esetben fennáll a korrodálás veszélye.

Viseljen megfelelő ruházatot (munkaruhát, kesztyűt, cipőt) a termék felvitelében, illetve amikor a frissen kezelt fát mozgatja. Kerülje a védőruházat túlzott beszennyezését. A védőruházat (legalább 6-os típus, EN 13034) viselése kötelező.

VOC irányelv

EU határérték erre a termékre (kat. A/d): 150g/l (2007) / 130g/l (2010). Ez a termék max. 50 g/l VOC-t tartalmaz.

Alapszabályok

A Sikkens bevonóanyagok használatakor a fa nedvességének 12 % és 15 % között kell lennie. A fa kiválasztásának, a szerkezetnek és az alkalmazott rétegvastagságnak meg kell felelniük az aktuális műszaki szabványoknak. Minden függőleges felületnek 15°-kal ferdére lemustatni kell lenni és valamennyi élnek legalább 2 mm sugarú lekerekítéssel kell rendelkezni. A fűgáknak és a nyitott bútűfelületeknek lezártnak kell lenniük, hogy megakadályozzák a víznek a szerkezetbe jutását. Az alapnak száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Ugyancsak figyelembe kell venni a bevonat kiválasztását és alkalmazását, különös tekintettel a színárnyalatára. A sötét tónusú bevonatok kívül megemelkedett felületi hőmérsékletre vezethetnek (80 °C-ig).

Műszaki ipari üzemekben való felhasználásra. Kizárólag engedélyezett Sikkens Wood Coatings rendszerajánlásokat alkalmazni.

Tudnivalók

Az itt leírt bevonatfelépítés csupán egy példa, más felépítés is lehetséges. Kérem vegye figyelembe a megfelelő műszaki adatlapokat és igényeljen rendszertámogatást a Sikkens Wood Coatings képviselő munkatársán keresztül vagy a gyárban.

Egyes fafajták esetében a fában természetes jelenlévő anyagok elszíneződést okozhatnak. Ez elkerülhető egy szigetelő alapozó és köztes réteg alkalmazásával.

A köztes csiszolást csak az ezt követő bevonatolás után szabad elvégezni.

A felhordó-rendszerrel érintkező valamennyi idegen anyagot (például lehúzó, ragasztószalagok, tömítő anyagok, tisztító szerek stb.) az alkalmazónak ellenőriznie kell összeférhetőség szempontjából.

A feldolgozás közben kialakuló habképződés ellen alkalmazható a WV 888, az adagoláshoz kérjük vegye figyelembe a megfelelő műszaki adatlapot.

Rendszerfelépítés

Alapozás	Rubbol WP 177 BPD
Köztes réteg	Rubbol WM 270 Cetol WM 6900-03
Záróbevonat	Rubbol WF 382 / WF 387 Rubbol WF 3300-03-20 , Rubbol WF 3301-03-20 Rubbol WF 3310-03-xx , Rubbol WF 3311-03-xx

Hatóanyag

0,6 g/100 g jóddipropinil-butylkarbamát

Favédő szer bejelentve BPD-hez és RAL-hoz; RAL 1062 okirat BAUA-regisztrációs szám: Nr. N-40659

A hatóanyag a 98/8/EK irányelvnek megfelelően notifikált és megfelel az EN 152.1 kékgomba elleni vizsgálat követelményeinek.

Felhordott mennyiség

A vizsgálat a következő bevitt mennyiségeknél történt: 120 - 160 ml/m², ill. 123 - 164 g/m² a 3-5 ellenállási-osztályokba tartozó fáknál.

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmazását a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapszabályainkat, valamint alkalmazás- és labor technikáinkat legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2024-02-01 / 8