

SolidoColor SC-T440-10-BW01



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Kahekomponentne alküüdvaigu baasil lahustisisaldusega PU värvisüsteem, hea kattevõimega ja hea täitevõimega. Värvisegamissüsteem loendamatu arvu värvitoonide segamiseks Sikkensi, RAL-i, NCS-i jne värvikaartide või enda näidiste järgi.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	Peaagu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Sobib ideaalselt kasutamiseks koos SolidoColor või QuantumColor seeria kruntvärvidega.
-----------	--

Toote andmed

Toote kood	SC-T440-10-BW01
Mahuti suurus	20 kg 5 kg
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	75 ± 5
Tahkete osakeste % põhilakis	54.7 ± 1
Tahked osakesed % k.a. standardkõvendi	44.8 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	1.18 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
SC-T440-10-BW01	matt	10 ± 5

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Koos Solido S-IS130-ga ja ühe SolidoColor seeria kruntvärviga. Või koos isoleeriva kruntvärviga QuantumColor QC-IP350. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.
	Töötlemata puitpinnad	Töodelge eelnevalt nii kaua AqualitColori seeria kruntvärviga, kuni tekib suletud, ühtlane pind. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	50% HPU 6205 (310.70)
	Lahjendamine	TPU 9302-M (910.17) normaalne kuivamine TPU 9303-S (910.73) aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 3 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	10-20	0-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	20-30	30-60
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	120	120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-8	6-8

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 15 minutist
puutekuiv	alates 45 minutist
transporditav	alates 12 tunnist
lihvitav	alates 2 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-27 / 3