


Speed SP-PF190



Popis výrobku

Popis 2K tmel na póry pro transparentní, velkoplošný plnění porů ve dřevě. Výrobek nepodléhá účinkům světla a vytvrzuje účinkem UV-světla (expoziční pole nebo slunečné světlo).

Oblast použití

Popis Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru.

Údaje o výrobku

Kód produktu	SP-PF190
Velikost balení	Sada pozůstávající z: 150 g komponenty a (pojivo) 150 g komponenty B (tvrdidlo)
Viskozita při dodání DIN 4 mm	pastovitá
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky

Předběžná úprava podkladů

	Neopracované dřevěné plochy Odstupňované broušení dřeva Důkladně odstraňte prach z broušení Vykartáčovat dřeva s hrubými póry	P120, P150, P180 Před nanášením špachtlí naneste základní nátěr s Quantum Q-IS160.
	Dřeviny a materiály ze dřeva	Před mořením obruste.

Zpracování

	Důkladně promíchejte! Tuby po odběru neprodleně opět zavřete. Přitom nezaměňte uzavírací víka.
	Výrobek nanášejte špachtlí, štětcem nebo hadrem neuvolňujícím vlákna a nadbytek důkladně odstraňte. Výrobek musíte velmi důkladně zpracovat do porů ve dřevě nejprve příčně a nakonec podélně ve směru kresby dřeva.
	Během zpracování chraňte před přímým slunečním zářením, aby se zabránilo předčasnému vytvrdnutí.

Tvrdidlo Ředidlo Přísady

	Poměr míchání: 1:1	150 g komponenty a (pojivo) 150 g komponenty B (tvrdidlo)
	Doba zpracování	do 1 hodiny

Aplikování

Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m ²)	30-50
Vydatnost (m ² /300 g sada)	6-10

Doby schnutí @ 20°C

Doba odvětrání dle zakázky	odpadá, protože neexistují žádná rozpouštědla
Doba osvětlení s expozičním polem	od 20 minut
Čekací doba před dalším zpracováním	od 20 minut

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-28 / 8