


Speed SP-PF190



Descriere produs

Descriere	Spatulă de chit 2K pentru umplerea porilor lemnului cu formulă transparentă, pe scară largă. Produsul este rezistent la lumină și este întărit cu lumină UV (zonă de expunere sau lumină a soarelui).
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior.
-----------	---

Date produs

Cod produs	SP-PF190
Packaging size	Set format din: 150 g componenta A (liant) 150 g componenta B (agent de întărire)
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	sub formă de pastă
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepărtați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180 Înainte de aplicarea cu spatula, grunduiți cu Quantum Q-IS160.
	Lemn și materiale pe bază de lemn	se șlefuieste înainte de a aplica baițul

Prelucrare

	Amestecați bine! După îndepărtare, închideți imediat tuburile la loc. Nu inversați capacele.
	Aplicați produsul cu spatula, pensula sau cu o cârpă fără scame și îndepărtați surplusul complet. Pentru început, produsul este inclus cu multă atenție transversal și în cele din urmă longitudinal fibrei de lemn în porii lemnului.
	În timpul prelucrării se va proteja împotriva luminii directe a soarelui pentru a preveni o întărire înainte de vreme.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Raport amestec: 1:1	150 g componenta A (liant) 150 g componenta B (agent de întărire)
	Timpe de viata	până la 1 oră

Aplicare

Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m ²)	30-50
Putere de dispersare (m ² /300 g set)	6-10

Timpe de uscare @ 20°C

Timpe de uscare de tip flash-off după comandă	omis, deoarece nu există solvenți
Timpe de expunere cu zonă de expunere	după 20 minute
Perioadă de repaus înainte de prelucrarea ulterioară	după 20 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-28 / 8