

## NatureColor NC-UO760-11



### Productomschrijving

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving | Gepigmenteerd, diep indringende, oplosmiddelhoudende olie voor afwerking in kleur. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Toepassingsgebied

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving | Bijna alle houtenmeubels in het interieur. De toepassing op vloeren en trappen in het interieur is mogelijk, wordt echter niet aanbevolen, omdat na gebruik „loopbanen“ kunnen ontstaan en het oppervlak gerenoveerd moet worden. Ook exotische en inhoudstofrijke houtsoorten kunnen zonder speciale voorbehandeling behandeld worden. Voor het gebruik op niet maatvastе bouwdeleп voor in de buitenlucht zoals vloeren, tuinmeubels, tuinhuisjes, schuttingen en balkonhekken. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Productgegevens

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Productcode                                    | NC-UO760-11     |
| Product kleur                                  | Steengrijs      |
| Containergrootte                               | 750 ml<br>2.5 l |
| Afleverviscositeit DIN 4mm                     | 20 ± 2          |
| Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking | minstens 2 jaar |

### Voorbehandeling Ondergronden

|  |                                                                          |                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Ruwe houtoppervlakken<br>Vloeren<br>Meubels                              | P120, P150, P180<br>P180, P240, P320                                    |
|  | Sterke of wisselend sterk zuigende houtsoorten zoals dennen, beuken enz. | Eerst met N-IO750 kleurloos voorbehandelen zodat het hout verzadigd is. |

### Verwerking

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Temeljito pomiješati!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Transparante kleurgeving in het interieur: Alle kleuren zijn met elkaar mengbaar. Het instellen van de intensiteit in iedere gewenste mengverhouding is met het product Nature N-IO750 mogelijk. Het product moet goed nat aangebracht worden, b.v. met kwast, rol, spons, spuitpistool, warmspuitpistool. (max. 35°C) Gedurende een inwerktijd van ca. 60 minuten moeten plaatsē, waar het olie door het hout opgezuigd is, direct nabehandeld worden om een voldoende beschermende werking te bereiken en het ontstaan van vlekken te voorkomen. Na de inwerktijd moet het overschot grondig afgenomen worden, b.v. met een rubbertrekker of wisser. Test u alstublieft vooraf, of de werktuigen bestand zijn tegen olie en niet afgeven. Dekkend kleuren pallet voor in- en exterieur: Voor buiten wordt een dekkende opbouw met het product aanbevolen, om het hout tegen UV-straling te beschermen. Het aanbrengen van het product gebeurt goed verzadigd met kwast of roller. Gedurende een inwerktijd van ca. 30 minuten moeten plaatsē, waar het olie door het hout opgezuigd is, direct nabehandeld worden om een voldoende beschermende werking te bereiken en het ontstaan van vlekken te voorkomen. Na de inwerktijd wordt de overtollige olie met een deerkwast verdeeld c.q. afgenomen tot een acceptabel, gelijkmatig oppervlakteresultaat bereikt is. Voor het gebruik in de buitenlucht bevelen wij na droging gedurende de nacht drie lagen aan te brengen. Voor de bescherming tegen afslijten van de pigmenten (b.v. bij tuinmeubels) adviseren wij als laatste behandeling een kleurloze bescherm laag aan te brengen met Nature N-IO750. |

### Droogtijd @ 20°C

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| schuurbaar                       | vanaf 12 uur  |
| eerste, lichte belasting         | vanaf 24 uur  |
| Volledig belastbaar, beloopbaar  | vanaf 7 dagen |
| Inwerktijd met goede verzadiging | 60 minuten    |

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar bestē weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-19 / 3

## NatureColor

| Testnormen                                                                       |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | DIN 68861/1C Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken |
|  | EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen                 |
|  | Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen      |

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-19 / 3