

SolidoColor

(ICLA 111.59/01)

SC-P320V



Opis izdelka

Opis	Dvojkomponentné, rozpúšťadlom riediteľné, bielo pigmentované PUR plnidlo na báze alkydov.
------	---

Področje uporabe

Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Pre základný náter všetkých bežných výrobkov z dreva a materiálov z dreva. Výrobok bol optimalizovaný pre vertikálnu aplikáciu.
------	--

Podatki o izdelku

Koda izdelka	SC-P320V
Velikost posode	20 kg
Viskoznozt ob dobavi DIN 8 mm v sek.	50 ± 10
Trdni delci v % v osnovnem laku	75,9 ± 1
Pevné častice v % vr. štandardného tvrdidla	58,1 ± 1
Specifična teža v kg/l pri 20 °C	1,60 ± 1%
Obstožnost - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Priprava podlag

	Surove lesene površine.	P120, P150, P180
	Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Nanos temeljnega premaza Solido S-IS130

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	50% HPU 6210 (310.31) po masi 80% HPU 6210 (310.31) po volumnu
	Redčenje	TPU 9201-M (910.33) običajno sušenje
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	odprto pribl. 8 ur

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost šobe (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Dodajanje razredčila (%)	10 - 15	10 - 15
Viskoznozt pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	15 - 18	15 - 18
Količina izdelka na nanos (g/m2)	150	150
Pokrivnost na nanos (m2/l)	5	5

Čas sušenja @ 20°C

suha na dotik	od 10 minut naprej
suho na dotik	od 25 minut naprej
Možno brusiti	od 4 ur naprej

Prisiljeno sušenje

Čas mirovanja na sobni temperaturi	5 minut
Sušenje z vročim zrakom pri 40 °C	20 minut
Sušenje z vročim zrakom pri 60 °C	20 minut
Ohlajevanje na sobni temperaturi	10 minut

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2022-07-18 / 7