

Solido

(ICLA 210.00.45)

S-T240H-45



Productomschrijving

Omschrijving	Tweecomponentige, oplosmiddelverdunbare, PUR-blankelak op alkydbasis met zeer hoge krasbestendigheid.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Laklagen met open of dichte poriën. Het product is voor de horizontale applicatie geoptimaliseerd. Het product wordt als laatste aflaklaag op een vulgrond uit de Solido reeks aanbevolen.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	S-T240H-45
Containergrootte	20 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	70 ± 10
Vastestofgehalte in % stamlak	34.5 ± 1
Vastestof in % incl. standaard harder	33.1 ± 1
Specifiek gewicht in kg/l bij 20°C	0.97 ± 1%
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
S-T240H-45	zijdeglanzend	45 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	openporige lakafwerkingen	Gronderen met de daarvoor geschikte vulgrond uit de Solido reeks.
	Geslotenporige afwerkingen.	Poriën sluiten door meermalig lakken met vulgrond uit de Solido reeks.
	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Gronderen met Solido S-IS130

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	50% HPU 6205 (310.70)
	Verdunning	TPU 9302-M (910.17) normale droging TPU 9304-S (910.73) langzame droging
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid onder toevoeging van 40% TPU 9302-M	tot 3 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Spuitopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Toegevoegde verdunner (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	14 - 16	14 - 16	18-20
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m2)	100-140	100-140	100-140

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 20 min.
grijpdroog	vanaf 35 minuten
transportabel	vanaf 8 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-27 / 5

Solido

(ICLA 210.00.45)

Geforceerde droging	
Rusttijd bij kamertemperatuur	20 minuten
Hete lucht droging bij 40°C	20 minuten
Hete lucht droging bij 60°C	20 minuten
Afkoelen bij kamertemperatuur	20 minuten

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-27 / 5