Solido

(ICLA 211.05.99)

S-T240-90

Descripción del producto	
Descripción	Acabado transparente de alto brillo de dos componentes PUR de base alquílica, diluible en disolventes.

Campo de aplicación	
Descripción	Prácticamente todos los muebles de madera de interiores. Para estructuras de poro cerrado y alto brillo. El producto se puede utilizar para una aplicación en horizontal o en vertical. El producto se recomienda como recubrimiento final sobre un fondo de la serie Solido.

Datos del producto	
Código de producto	S-T240-90
Tamaño del envase	5l 20 l
Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s)	100 ± 10
Cuerpos sólidos en % laca maestra	57.3 ± 1
Cuerpos sólidos en % incl. endurecedor estándar	49.7 ± 1
Peso específico en kg/l a 20°C	1.02 ± 1%
Caducidad - Envase original cerrado	mínimo 2 años

Grados de brillo		
Código de producto	Grado de brillo	DIN 67530 ángulo de 60°
S-T240-90	Alto brillo	90 ± 2

Preparación del substrato		
	Recubrimientos de poros abiertos	Aplicar imprimación con un fondo apropiado de la serie Solido.
	Recubrimientos de poro cerrado	Cerrar los poros con varias aplicaciones de fondo de la serie Solido.
	Maderas exóticas / maderas ricas en extractivos Maderas o tableros DM en zonas húmedas	Aplicar imprimación con Solido S- IS130.

Procesamiento	
	¡Revolver a fondo!
	Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos".

Endurecedor Diluyente Aditivos		
	Dureza	100% HPU 6207
	Endurecedores alternativos	100% HPU 6214 (315.99) menos amarilleante menor contenido de cuerpos sólidos
	Diluyente	TPU 9303-S (910.73) secado lento TPU 9202-S (910.15) secado lento
	Tiempo de procesamiento 20°C, 65% de humedad relativa Añadir 40% de TPU 9202-S	hasta 10 horas

Aplicación		
Presión de pulverizado (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Tamaño de boquilla (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adición de diluyente (%)	30	30
Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)	14 - 16	14 - 16
Cantidad por aplicación (g/m2)	100 - 180	100 - 180
Rendimiento por aplicación (m2/ l)	4-7	4-7

Tiempo de secado @ 20°C	
Seco al polvo	desde 40 minutos
Seco al tacto	desde 6 horas
listo para transporte	desde 2 días
Se puede pulir	Después de 2-3 días

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.
Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-26 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919

Solido
(ICLA 211.05.99)

Secado forzado	
Tiempo de reposo a temperatura ambiente	30 minutos
Secado por aire caliente a 40°C	2 horas
Secado por aire caliente a 60°C	2 horas
Enfriar a temperatura ambiente	30 minutos

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.
Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-26 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919