

## Quantum

(ICLA 217.11.20)

### Q-T233-20



#### Toote kirjeldus

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Kahekomponentne akrülaadibaasil PU läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav, valguskindel. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Kasutusala

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Kahekomponentne akrülaadibaasil PU läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav, valguskindel. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toote andmed

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Toote kood                            | Q-T233-20         |
| Mahuti suurus                         | 20 l              |
| Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)        | 70 ± 5            |
| Säilivusaeg - suletud originaalmahuti | vähemalt 2 aastat |

#### Läikeaste

|              |           |                    |
|--------------|-----------|--------------------|
| Toote number | Läikeaste | DIN 67530 60° nurk |
| Q-T233-20    | poolmatt  | 20 ± 2             |

#### Aluspindade eeltöötlus

|  |                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Töötlemata puitpinnad<br>Puidu astmeline lihvimine<br>Eemaldage hoolikalt<br>lihvetolm Suurepooriliste<br>puitude puhastamine<br>harjamise teel | P120, P150, P180                                                                                    |
|  | Peitsitud puitpinnad                                                                                                                            | enne peitsimist lihvida                                                                             |
|  | suletud pooridega<br>kattekihid                                                                                                                 | Sulgege poorid<br>Quantum täitekrundi,<br>nt Q-IS160 või Q- S170<br>mitmekordset<br>pealekandmisel. |
|  | Eksootilised /<br>komponendirikkad puidud                                                                                                       | Kruntimine Quantum Q-<br>IS160-ga massi<br>vahekorras 5:1                                           |

#### Töötlemine

|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Segage põhjalikult!                                                                        |
|  | Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud<br>alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". |

#### Kõvendi Vedeldi Lisandid

|  |                                                 |                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kõvastumine                                     | 10% HPU 6301 (310.48)                                                                  |
|  | Lahjendamine                                    | TPU 9302-M (910.17)<br>normaalne kuivamine<br>TPU 9303-S (910.73)<br>aeglane kuivamine |
|  | Töötlemisaeg 20°C, 65%<br>relatiivne õhuniiskus | kuni 8 tundi                                                                           |

#### Aplikatsioon

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Pihustusrõhk (baari)                  | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Düüsi läbimõõt (mm)                   | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Vedeldi lisamine (%)                  | 20-30     | 20-30     |
| Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)    | 15 - 17   | 15 - 17   |
| Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)  | 100-140   | 100-140   |
| Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l) | 5 -7      | 5 -7      |

#### Kuivamisaeg @ 20°C

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| tolmukuiv     | alates 15 minutist |
| puutekuiv     | alates 30 minutist |
| transporditav | alates 4 tunnist   |
| lihvitav      | alates 2 tunnist   |

#### Kiirendatud kuivamine

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ooteaeg ruumitemperatuuril    | 5 minutit  |
| Kuumõhkuivatus 40°C juures    | 15 minutit |
| Kuumõhkuivatus 60°C juures    | 15 minutit |
| Jahutamine ruumitemperatuuril | 5 minutit  |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-23 / 3

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919