

Popis výrobku		
Popis	Vodou ředitelný 2K-PUR lak na parkety, bezbarvý s velmi vysokou mechanickou odolností.	
Oblast použití		
Popis	Výrobek je určen pro všechny běžné podlahy z dřevěných parket a korku. Pro maximální mechanické nároky v obytném a průmyslném prostředí. Také vhodné pro renovaci podlah a schodišť.	
Údaje o výrobku		
Kód produktu	DC-P-9 DC-P-8	
Velikost balení	4.8 l 940 ml	
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	20 ± 2	
Směrnice o VOC EU mezní hodnota pro tento produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC.	
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 1 rok	
Stupeň lesku		
Číslo produktu	Stupeň lesku	DIN 67530 60° úhel
DC-P-8	hedvábně lesklý	45 ± 2
DC-P-9	hedvábně matný	20 ± 2
Předběžná úprava podkladů		
	Unorcyll - 1K základní nátěr na parkety UC-PG zpracujte a bruste v souladu s informačním technickým listem.	P120, P150
Zpracování		
	Důkladně zamíchejte!	
Tvrdidlo Ředidlo Přísady		
	Vytvrzování	5% PWH 3200 Nalijte tvrdidlo do dávky a důkladně protřepejte.
	Ředidlo	není potřebné dle požadavku Voda z vodovodu
	Doba zpracování	do 2 hodin
Aplikování		
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	20	
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m <sup>2</sup> )	70-125	
Vydatnost (m <sup>2</sup> /l)	8-15	
Doby schnutí @ 20°C		
Úplně suchý	od 40 minut	
Pevný na dotyk	od 2 hodin	
Brousitelné	od 6 hodin	
pochůzné	od 12 hodin	
Umístění nábytku	od 24 hodin	
Vyložení koberců	od 7 dnů	
První čištění za mokra	od 1 měsíce	
Dodatečná úprava		
Po dostatečném vysušení ošetřete talířovou bruskou a brousicími kotouči zrnitosti P 150. Opakovaně aplikujte Duocryl 2K vodní lak na parkety DC-P 8, 9. Pro dostatečnou ochranu jsou nevyhnutné celkem 3 vrstvy laku (2x UC-PG, 1x DC-P 8, 9).		
Zkušební normy		
	EN 71-3/9 bez rozpustných těžkých kovů / chemických prvků (CE způsobilost)	
	DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu	
	Všeobecné stavební osvědčení o zkoušce nehořlavosti podle DIN 4102/B1 na nehořlavých, B1 testovaných dřevotřískách, i dýhovaných.	
	Pevnost proti otěru podle DIN 68861, část 2	
	Protiskluzová pevnost podle DIN 51130 a ASR A1.5/1,2 za přidání 3% strukturního jemného prášku STP-F.	
	Tox Control - pečeť pro lakování s nízkým obsahem emisí	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2025-03-10 / 35