

Περιγραφή προϊόντος			Χρόνος στεγνώματος		
Καλυπτήριο σύστημα στρώσεων 3 σε 1 με διαλυτικό για ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία (φρεζαρισμένο ξύλο, καδρόνια στέγης, οριζόντιες δοκούς κλπ), σε εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται και ως μονωτικό αστάρι κατά των ανοιγμάτων των κλαδιών και των εκχυλισμάτων ξύλου, καθώς και για την αναπαλαίωση και τη βελτίωση ανθεκτικών παλαιών βαφών. - δυνατότητα ρύθμισης της υγρασίας του ξύλου - υψηλή δυνατότητα πλήρωσης - Υψηλή καλυπτικότητα			Στέγνωμα σε:	Πρότυπες ατμοσφαιρικές συνθήκες εργασίας: 23°C / 50% σχετική υγρασία αέρα	Εξαναγκασμένη εφαρμογή στους 40°C
Απόχρωση			Χρώση επιφανειακά στεγνή	περίπου 6 - 8 ώρες	περίπου 1 - 2 ώρες
Απόχρωση			Δυνατότητα λείανσης	περίπου 24 ώρες	περίπου 6 - 8 ώρες
Απόχρωση			Δυνατότητα περαιτέρω κατεργασίας	περίπου 24 ώρες	περίπου 6 - 8 ώρες
Gloss levels			Ξήρανση		
			Το στέγνωμα του υλικού εξαρτάται από το πάχος της στρώσης που εφαρμόστηκε και μπορεί να καθυστερήσει στα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλα, καθώς και με την υγρασία και το κρύο. Κατά το στέγνωμα να μεριμνάτε πάντα για επαρκή ρύθμιση της θερμοκρασίας και καλό αερισμό. Εάν οι συνθήκες στεγνώματος δε μπορούν να τηρηθούν οι ζημιές στην επίστρωση δε μπορούν να αποκλειστούν.		
			Καθαρισμός εργαλείων		
			Με αραιωτικό ST 825 ή ελαφρά κηροζίνη.		
			Αποθήκευση		
			The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.		
			Διάθεση		
			Μόνο τα δοχεία που έχουν αδειάσει εντελώς να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπολείμματα υλικών να αποκομίζονται σύμφωνα με τις κατά τόπους διατάξεις. Ένας κωδικός κατάταξης απορριμάτων της ΕΕ γι' αυτά τα υλικά είναι ο εξής: 08 01 11		
			Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας		
			Περισσότερα στοιχεία στο φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com Φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας για κατέβασμα		
Περιγραφή προϊόντος			Εξαναγκασμένη εφαρμογή		
Καλυπτήριο σύστημα στρώσεων 3 σε 1 με διαλυτικό για ξύλινα κατασκευαστικά στοιχεία (φρεζαρισμένο ξύλο, καδρόνια στέγης, οριζόντιες δοκούς κλπ), σε εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείται και ως μονωτικό αστάρι κατά των ανοιγμάτων των κλαδιών και των εκχυλισμάτων ξύλου, καθώς και για την αναπαλαίωση και τη βελτίωση ανθεκτικών παλαιών βαφών. - δυνατότητα ρύθμισης της υγρασίας του ξύλου - υψηλή δυνατότητα πλήρωσης - Υψηλή καλυπτικότητα			Εξαναγκασμένη εφαρμογή στους 40°C		
Απόχρωση			Χρόνος στεγνώματος		
Λευκό και αποχρώσεις από τη RAL και την κολεξιόν Joinery Color Classics. Αποχρώσεις μόνο μετά από εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος			Στέγνωμα σε:	Πρότυπες ατμοσφαιρικές συνθήκες εργασίας: 23°C / 50% σχετική υγρασία αέρα	Εξαναγκασμένη εφαρμογή στους 40°C
Gloss levels			Χρώση επιφανειακά στεγνή	περίπου 6 - 8 ώρες	περίπου 1 - 2 ώρες
Gloss levels			Δυνατότητα λείανσης	περίπου 24 ώρες	περίπου 6 - 8 ώρες
Gloss levels			Δυνατότητα περαιτέρω κατεργασίας	περίπου 24 ώρες	περίπου 6 - 8 ώρες
Είδος συνδετικής ουσίας			Ξήρανση		
Αλκυδική ρητίνη			Το στέγνωμα του υλικού εξαρτάται από το πάχος της στρώσης που εφαρμόστηκε και μπορεί να καθυστερήσει στα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλα, καθώς και με την υγρασία και το κρύο. Κατά το στέγνωμα να μεριμνάτε πάντα για επαρκή ρύθμιση της θερμοκρασίας και καλό αερισμό. Εάν οι συνθήκες στεγνώματος δε μπορούν να τηρηθούν οι ζημιές στην επίστρωση δε μπορούν να αποκλειστούν.		
Πιγμέντα			Καθαρισμός εργαλείων		
Διοξείδιο του Τιτανίου καθώς επίσης και οργανικά και ανόργανα πολύχρωμες χρωστικές			Με αραιωτικό ST 825 ή ελαφρά κηροζίνη.		
Επεξεργασία			Αποθήκευση		
Βαφή Η κατεργασία να γίνεται μόνο σε λεπτές στρώσεις.			The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.		
Κατανάλωση			Διάθεση		
50 - 160 ml/m ² , ανάλογα με τη διαδικασία εφαρμογής, το είδος και την απορροφητική ικανότητα του ξύλου (τις ακριβείς τιμές μπορείτε να τις υπολογίσετε με τη δοκιμαστική επίστρωση)			Μόνο τα δοχεία που έχουν αδειάσει εντελώς να δίνονται για ανακύκλωση. Τα υπολείμματα υλικών να αποκομίζονται σύμφωνα με τις κατά τόπους διατάξεις. Ένας κωδικός κατάταξης απορριμάτων της ΕΕ γι' αυτά τα υλικά είναι ο εξής: 08 01 11		
Αραιώση			Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας		
Ρυθμισμένη ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση. Αν απαιτηθεί με έως 5 % ST 825.			Περισσότερα στοιχεία στο φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com Φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας για κατέβασμα		
Θερμοκρασία επεξεργασίας			Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας		
+5 - 30 °C για υποστρώματα, αέρα και υλικά σε σχετική υγρασία αέρα περίπου 60 %			Περισσότερα στοιχεία στο φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com Φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας για κατέβασμα		

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργατηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλισουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικά ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2023-09-22 / 31

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από τη χρήση να διαβάζετε τη σήμανση και τις πληροφορίες για το προϊόν. Ακόμα και κατά την κατεργασία βερνικιών/επιχρισμάτων χαμηλού επιπέδου ρύπων θα πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα προστασίας. Αυτό το προϊόν, εφόσον διαμοιράζεται σε πολύ λεπτή μορφή, λόγω του είδους του συνδετικού μέσου υπάρχει ο κίνδυνος της αυτανάφλεξης. Η σκόνη βερνικιού με την ξηραντική ικανότητα (νέφος ψεκασμού) και οι εναποθέσεις λεπτών στρώσεων είναι εύφλεκτες και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Κατά τον καθαρισμό θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι εναποθέσεις που έχουν διαλυθεί και οι χρησιμοποιημένοι σοβάδες αν συλλέγονται σε δοχεία σφραγιζόμενα και άφλεκτα. Μετά τον καθαρισμό το δοχείο των απορριμμάτων θα πρέπει να κλείνεται αεροστεγώς.

Οδηγία VOC

Οριακή τιμή ΕΕ γι' αυτό το προϊόν (κατ. Α/Ι): 600 g/l (2007)/500 g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει έως 400 g/l VOC.

Πρόταση επίστρωσης

Συστήματα αναπαλαίωσης: Οι ανοιχτές λοξοτομήσεις και τα σκισίματα μπορούν να στεγανοποιηθούν με υλικό σφράγισης αρμών Kodrin WV. Προετοιμασία υποστρώματος: Τα παλιά υπολείμματα που δεν είναι ακέραια αφαιρέστε τα, την παλιά επίστρωση που είναι ακέραια θα πρέπει να τη λειάνετε σε όλη την επιφάνεια. Το ανεπεξέργαστο ξύλο θα πρέπει ενδεχομένως να εμποτιστεί πριν από την επίστρωση.

Βασικοί κανόνες

Η υγρασία του ξύλου κατά τη χρήση των υλικών επίστρωσης Sikkens θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 12 % και 15 %. Η επιλογή του ξύλου, η κατασκευή και τα εφαρμοσμένα πάχη στρώσης θα πρέπει να αντιστοιχούν στα τρέχοντα τεχνικά πρότυπα. Όλες οι οριζόντιες επιφάνειες πρέπει να λοξοποιηθούν κατά 15° και όλες οι ακμές να έχουν μια στρογγυλότητα ακτίνας τουλάχιστον 2 mm. Οι αρμοί και το ανοιχτό ξύλο από τη βάση του κορμού πρέπει να είναι σφραγισμένοι, ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση του νερού στην κατασκευή. Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Η επιλογή και η εφαρμογή της επίστρωσης και ιδιαίτερα της απόχρωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη. Οι επιστρώσεις σε σκούρα απόχρωση μπορούν εξωτερικά να προκαλέσουν αυξημένη επιφανειακή θερμοκρασία (έως 80 °C).

Για χρήση σε τεχνικές επαγγελματικές επιχειρήσεις Για χρήση αποκλειστικά σε προτεινόμενα συγκεκριμένα συστήματα επίστρωσης ξύλου Sikkens.

Οδηγίες

Ο σχηματισμός της στρώσης που αναφέρεται εδώ είναι ενδεικτικός, είναι δυνατές και άλλες κατασκευές. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη τα αντίστοιχα τεχνικά ενημερωτικά δελτία και να ζητάτε συμβουλές για το σύστημα από τους εξωτερικούς συνεργάτες της Sikkens Wood Coatings ή από το εργοστάσιο. Όλες οι προσμείξεις που έρχονται σε επαφή με το σύστημα επίστρωσης (π.χ. στόκος, κολλητικές ταινίες, υλικά στεγανοποίησης, καθαριστικά κλπ.) οφείλουν γενικά να ελέγχονται από το χρήστη αναφορικά με τη συμβατότητά τους. Σε ορισμένα είδη ξύλων ενδέχεται λόγω των φυσικών εκχυλισμάτων του ξύλου ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές του χρωματισμού. Αυτά μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση μιας μονωτικής βασικής και ενδιάμεσης επίστρωσης.

Διάρθρωση

Εμποτισμός	Cetol WP 567 BPD
Αστάρωμα	Rubbol SF 311
Ενδιάμεση επίστρωση	Rubbol SF 311 Rubbol WF 3310-04-xx
Τελική επίστρωση	Rubbol SF 311 Rubbol WF 3310-04-xx

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλισουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικά ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2023-09-22 / 31