

TECHNOLOGIA

PU Akrylowy

RODZAJ PRODUKTU

Lakier nawierzchniowy

OPIS PRODUKTU

Doskonale matowy bezbarwny rozpuszczalnikowy dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy o właściwościach zapobiegającym odciskom palców i zadrapaniom. Czas otwarty mieszanki do 4 godzin w temp. 20°C.

- Na bazie rozpuszczalnika
- Zamknięte pory



KOLOR

Bezbarwny

POZIOM POŁYSKU (OK.GU @ 60°)

03

5 L

20 L

OKRES PRZECHOWYWANIA

24 miesiące

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH

46.1% ± 1%

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)

1,03 +/- 1%

LEPKOŚĆ HANDLOWA

30-40s DIN 5

UTWARDZACZ

HPU6214 40%

ROZCIEŃCZANIE

TPU9303-S

METODA APLIKACJI

Aplikacja natryskiem

APLIKACJA

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5 - 3.0
Rozmiar dyszy (mm)	1.8-2.0
Dodatek rozcieńczalnika (%)	10
Lepkość robocza DIN 4 (s)	17
Grubość warstwy (g/m²)	80-90

CZAS SCHNIĘCIA @ 20°C

Pyłosuchy	Przynajmniej 4 godziny
Suchy w dotyku	Przynajmniej 8 godzin
Gotowy do transportu	Przynajmniej 24 godziny

OGÓLNA INSTRUKCJA

Przed użyciem proszę skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym w celu wybrania najlepszego systemu aplikacji dla projektu.

NORMY TESTOWE

	DIN 68861 Część 4 Odporność na zarysowania
--	--

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2024-04-11 / 33
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com