

# DURACID COLOR T440

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TECHNOLOGIE

Zuurhardend

## PRODUCTTYPE

Aflak

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelhoudende sneldrogende 2K aflak met een lange potlife en hoge chemische bestendigheid.

- sneldrogend
- beperkte mate van vergeling



## KLEUR

Base blank BN00 / Basis wit BW01

DCT440-2 - 4.6 KG  
DCT440-4 - 5 KG  
DCT440-1 - 18.4 KG  
DCT440-3 - 20 KG

## MINIMALE HOUDBAARHEID

12 maanden in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking

## OPSLAGCONDITIES

Tussen 15 en 25 °C op een schone en droge plaats.

## VASTESTOFGEHALTE

BW01: Ca. 61% op gewicht  
BN00: Ca. 57% op gewicht

## DICHTHEID

BW01: Ca. 1,27 kg/l  
BN00: Ca. 1,11 kg/l

## AFLEVERVISCOSITEIT

Ca. 140-150 sec DIN cup 4 @ 23 ° C

## VERWERKINGSTEMPERATUUR

Tussen 20-25 °C voor de ondergrond, omgeving en materiaal bij ongeveer 55 % R.V.

## HARDER

HAC6401 10:1 op volume	2 dagen bij 20 °C
------------------------	-------------------

## VERDUNNING

TAC9400-M; TAC9403-F

## APPLICATIEMETHODE

Spray Toepassing Hoge/lage druk, gordijncoaten

## APPLICATIE

		
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	25-30 sec DIN cup @ 23 ° C	25-40 sec DIN cup 4 @ 23 ° C
Laagdikte (g/m <sup>2</sup> )	110	110

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2026-03-06 / 2  
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

**AkzoNobel**