

QuantumColor QC-P340



Productomschrijving

Omschrijving	Oplosmiddelhoudende, zeer snel drogende, wit gepigmenteerde vuller op PUR- acrylbasis met zeer hoge vulkracht.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Voor het gronderen van alle gangbare houtsoorten en houtmaterialen. Voor het lakken van MDF in vochtige ruimtes en sterk inhoudstofrijke houtsoorten bevelen wij een opbouw aan met QuantumColor QC-IP350.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	QC-P340
Containergrootte	20 kg 5 kg
Afleverviscositeit DIN 6mm	60 sec. ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken	P120, P150, P180
	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	In opbouw met QuantumColor QC-IP350.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	5% HPU 6300
	Verdunning	TPU 9300-F snelle droging TPU 9301-S langzame droging
	Verwerkingstijd	tot 8 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuitopening (mm)	2.5-3.0	0.38
Toegevoegde verdunner (%)	0-20	0-20
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	25 - 10	25 - 10
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	120-300	120-300
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	3-6	3-4

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 20 min.
grijpdroog	vanaf 40 min.
schuurbaar	vanaf 2 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-25 / 4