

Produktbeschreibung Wasserverdünnbare, deckende, Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile, außen und innen. - guter Verlauf - gut witterungsbeständig - geprüft nach DIN EN 71 Teil 3 „Sicherheit von Spielzeug“																				
Farbton Farbtöne aus RAL, Sikkens 5051 Color Concept und NCS Verschiedene Glanzgrade führen zu unterschiedlichen Farbtöneindrücken.																				
Glanzgrade <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Glanz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">RUBBOL® WF 3311-03-XX</td> <td>25-B00</td> <td>seidenmatt</td> </tr> <tr> <td>25-B01</td> <td>seidenmatt</td> </tr> <tr> <td>25-RAL-9010</td> <td>seidenmatt</td> </tr> <tr> <td>25-RAL-9016</td> <td>seidenmatt</td> </tr> <tr> <td>25-S0502-Y</td> <td>seidenmatt</td> </tr> <tr> <td>35-B00</td> <td>seidenglänzend</td> </tr> <tr> <td>35-B01</td> <td>seidenglänzend</td> </tr> <tr> <td>35-RAL-9016</td> <td>seidenglänzend</td> </tr> </tbody> </table>			Glanz	RUBBOL® WF 3311-03-XX	25-B00	seidenmatt	25-B01	seidenmatt	25-RAL-9010	seidenmatt	25-RAL-9016	seidenmatt	25-S0502-Y	seidenmatt	35-B00	seidenglänzend	35-B01	seidenglänzend	35-RAL-9016	seidenglänzend
	Glanz																			
RUBBOL® WF 3311-03-XX	25-B00	seidenmatt																		
	25-B01	seidenmatt																		
	25-RAL-9010	seidenmatt																		
	25-RAL-9016	seidenmatt																		
	25-S0502-Y	seidenmatt																		
	35-B00	seidenglänzend																		
	35-B01	seidenglänzend																		
	35-RAL-9016	seidenglänzend																		
Bindemittelart Acrylat																				
Verarbeitung Spritzen Nassschichtdicke: 2 x 150 µm oder 1 x 150 bis max. 300 µm Es wird empfohlen Farbtöne im zweischichtigen Aufbau zu applizieren.																				
Verbrauch 150 - 300 ml/m ² , je nach applizierter Nassschichtdicke pro Beschichtungsschicht ohne Spritzverluste.																				
Verarbeitungstemperatur 15 - 25 °C für Untergrund, Luft und Material bei ca. 60 % rel. Luftfeuchte																				
Trockenzeit <table border="1"> <tr> <td>Trocknung bei:</td> <td>Normklima: 23°C / 50% r.L.</td> <td>Forciert bei 40°C</td> </tr> <tr> <td>Staubtrocken</td> <td>ca. 60 Minuten</td> <td>ca. 30 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Schleifbar</td> <td>ca. 3 - 4 Stunden</td> <td>ca. 60 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Überarbeitbar</td> <td>ca. 4 - 6 Stunden</td> <td>ca. 1 - 2 Stunden</td> </tr> </table>		Trocknung bei:	Normklima: 23°C / 50% r.L.	Forciert bei 40°C	Staubtrocken	ca. 60 Minuten	ca. 30 Minuten	Schleifbar	ca. 3 - 4 Stunden	ca. 60 Minuten	Überarbeitbar	ca. 4 - 6 Stunden	ca. 1 - 2 Stunden							
Trocknung bei:	Normklima: 23°C / 50% r.L.	Forciert bei 40°C																		
Staubtrocken	ca. 60 Minuten	ca. 30 Minuten																		
Schleifbar	ca. 3 - 4 Stunden	ca. 60 Minuten																		
Überarbeitbar	ca. 4 - 6 Stunden	ca. 1 - 2 Stunden																		
Trocknung Die Trocknung des Materials ist von der applizierten Schichtdicke abhängig und kann sich durch nassskalte Witterung verzögern. Bei der Trocknung stets für ausreichende Temperierung und Luftwechsel sorgen. Werden Trocknungsbedingungen nicht eingehalten, können Schäden in der Beschichtung nicht ausgeschlossen werden.																				
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel oder mit ST 830.																				
Lagerung Die Mindesthaltbarkeit (MHD) im ungeöffneten Originalgebinde beträgt 2 Jahre; Lagertemperatur +5 - +30 °C. Nach Ablauf der MHD kann das Produkt noch verarbeitungsfähig sein, jedoch können sich die Produkteigenschaften vor „frischem“ Material unterscheiden. Daher muss der Verarbeiter überlagertes Material mit besonderer Aufmerksamkeit applizieren. Angebrochene Gebinde gut verschließen! Kühl, aber frostfrei lagern.																				
Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste den örtlichen Vorschriften entsprechend entsorgen. Ein für dieses Material geeigneter EU-Abfallschlüssel ist: 08 01 12																				
Sicherheitsdatenblatt Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Sicherheitsdatenblätter																				

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2023-09-22 / 26

Warnhinweise
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke/Lasuren sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

VOC-Richtlinie
EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 32 g/l VOC.

Beschichtungsempfehlung
Bei der Beschichtung von Laubhölzern empfehlen wir den Einsatz einer porenfüllenden Zwischenbeschichtung. Systemaufbau für begrenzt maßhaltige Holzbauteile: Um den bei solchen Konstruktionen allgemein höheren Schwankungen der Holzfeuchtigkeit zu entsprechen, dürfen die Beschichtungssysteme nur dünn-schichtig aufgebracht werden. Die Gesamtnassschichtdicke aller Schichten sollte zusammen nicht mehr als 200 µm betragen. Auf eine Zwischenbeschichtung kann verzichtet werden. Die Beschichtung kann bei der Renovierung nach Anschleifen und Entstauben mit empfohlenen Produkten überarbeitet werden.

Grundregeln
Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Sikkens Beschichtungsstoffen soll zwischen 12 % und 15 % liegen. Die Auswahl des Holzes, die Konstruktion und die applizierten Schichtdicken müssen den aktuellen technischen Normen entsprechen. Alle waagerechten Flächen müssen um 15° abgeschrägt sein und alle Kanten müssen eine Rundung mit einem Radius von mindestens 2 mm aufweisen. Fugen und offenes Hirnholz müssen versiegelt sein, um das Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Auswahl und Anwendung der Beschichtung, besonders des Farbtones, ist ebenfalls zu beachten. Dunkelgetönte Beschichtungen können außen zu einer erhöhten Oberflächentemperatur (bis 80 °C) führen.

Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt. Ausschließlich in freigegebenen Sikkens Wood Coatings Systemempfehlungen verwenden.

Hinweise
Der hier genannte Beschichtungsaufbau ist exemplarisch, andere Aufbauten sind möglich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Technischen Merkblätter und fordern Sie eine Systemberatung über Ihren Sikkens Wood Coatings Außendienstmitarbeiter oder im Werk an. Alle mit dem Beschichtungssystem in Kontakt kommenden Fremdstoffe (z.B. Spachtel, Klebebänder, Dichtstoffe, Reiniger etc.) sind generell vom Verarbeiter auf Verträglichkeit zu prüfen.

Systemaufbau

Imprägnierung	Cetol WP 567 BPD Cetol WP 540
Grundierung	Rubbol WP 151 Rubbol WP 194 Rubbol WP 1900-02 Rubbol WP 193 / WP 198 Rubbol WP 180 / WP 181 Rubbol WP 165
Zwischenbeschichtung	Rubbol WM 270 Rubbol WF 3311-03-xx
Schlussbeschichtung	Rubbol WF 3311-03-xx

Verdüner
Gebrauchsfertig eingestellt. Falls erforderlich mit max. 5 % Wasser.

Systemaufbau für self-sealing System

Grundierung	Rubbol WF 3311-03-xx
Schlussbeschichtung	Rubbol WF 3311-03-xx

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2023-09-22 / 26