

PolydurColor PC-P390



Produkta apraksts

Apraksts	Šķīdinātāju saturoša, ātri žūstoša, grunts krāsa uz poliestera bāzes ar baltu pigmentu, ar Joti lielu aizpildīšanas spēju. Šis produkts nesatur stirolu.
----------	--

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekšējās. Visu biežāk izmantoto koku sugu un kokmateriālu gruntēšanai.
----------	---

Produkta dati

Produkta kods	PC-P390
Bundžas izmērs	20 kg
Piegādes viskozitāte DIN 6 mm sekundē.	23 ± 2
Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā	70 ± 1
Specifiskais svars kg/l pie 20°C	1.35 ± 1%
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 6 mēneši

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas	P120, P150, P180
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalīšanas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Iepriekš veikt izolēšanu ar Quantum Q-IS160 vai Solido S-IS130.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Uzmanību! Maisīšanas laikā obligāti ievērot secību. Vispirms lakai pievienot paātrinātāju un atšķaidītāju un pēc tam maisīt, līdz izveidojas viendabīgs maisījums. Pēdējā posmā rūpīgi iemaisīt katalizatoru. Sākot ar šo soli, materiāls ir aktivizēts un to var uzklāt.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums pievienojot 10% TUP 9500-F	līdz 2 stundām
	Paātrinātājs	2% AUP 6571 (781.36) pēc svara 3% AUP 6571 (781.36) pēc tilpuma
	Atšķaidītājs	TUP 9500-F (992.31) ātra žūšana
	Katalizators	2% HUP 6510 pēc svara 3% HUP 6510 pēc tilpuma

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0
Dīzes izmērs (mm)	2.5-3.0
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	10-20
Darba viskozitāte DIN 6 mm (sek.)	16-30
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	150-250
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	3-5
Maksimālais lakas kārtu skaits ar šo produktu	3
Gaidīšanas laiks pirms atkārtotas uzklāšanas bez starpslīpēšanas (stundām)	1
Maksimālais gaidīšanas laiks pirms atkārtotas uzklāšanas bez starpslīpēšanas (stundām)	3

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-20 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

PolydurColor

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	sākot no 60 minūtēm
pieskāriensauss	no 90 minūtēm
slīpējams	no 12 stundām
Iztvaikošanas/izgarošanas laiks pēc uzklāšanas	20 minūtes

Forsētā žāvēšana

Nestrādes laiks telpas temperatūrā	20 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 40°C	30 minūtēm
Žāvēšana ar karstu gaisu 60°C	30 minūtēm

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifiskāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-20 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919