

AqualitColor

(Aqua Surf 809)

AC-P374



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vanntynnbart, hvitpigmentert fyllstoff på akrylatbasis.
-------------	---

Bruksområde

Beskrivelse	Vanlige treverk med lavt nivå av innholdsstoffer og trematerialer (også MDF) for normal belastning i boliger.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	AC-P374
Pakking størrelse	20 l 1,000 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	55 ± 5
Faststoff i % baseprodukt	57 ± 2
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	1.37 ± 0.04
pH-verdi	8 - 8.5
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 140 g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 38 g/l VOC.

Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater Gradert tresliping Slipestøv må fjernes grundig Børst grovporede tresorter	P120, P150, P180
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Legg først på grunning med egnet sperrefyller, som f.eks. herdet AqualitColor AC-IP360.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Fortynning	Ledningsvann
--	------------	--------------

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tynnetilsetning (%)	0-5	0-5
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	50 - 60	50 - 60
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	70 - 100	70 - 100
Dekkeve (m2/l)	7 - 10	7 - 10

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 30 minutter
berøringstørr	etter 1 time
slipbar	etter 2 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøkserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1