

Aqualit A-T280-90



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Tokomponent, vandfortyndbar, lysægte PUR-klarlak på acrylbasis til højglanslag.
-------------	---

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Navnlig til ædle træmøbel- og farvede lakerede overflader med højglans og lukkede porer.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	A-T280-90
Pakningsstørrelse	5l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	42 ± 2
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 80 g/l VOC.

Glansgrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
A-T280-90	med højglans	90 ± 2

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	Luk porer med flere gange påføring med Aqualit A-IS180.
	Pigmenteret top coat overflader AqualitColor	lakeres efter 6 timer til maks. 24 timer uden mellemslibning.

Forarbejdning

	Rystes eller omrøres godt!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". Under lakeringen og tørretiden skal støv undgås. Til forbedring af højglanseffekten samt til forberedelse for polering bør overfladerne efter tørring natten over slibes let og igen belægges med samme materiale. Ved opbygning på AqualitColor er det absolut nødvendigt med to lag A-T280-90.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	20% HWA 6000
	Fortynding	10% ledningsvand
	Forarbejdningstid	op til 5 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0
Dysetørrelse (mm)	1.2-1.4
Fortyndertilsætning (%)	10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	42 ± 2
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	80-100
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	6-8

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 1 time
berøringstør	fra 2 timer
transportegnet	fra 16 timer
kan slibes	fra 8 timer
kan poleres	fra 3 dage

Prøvningsstandarder

	DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	Krav til køkkenmøbeloverflader iht. DIN 68930 med hensyn til bestandigheden over for skiftende klimatiske forhold.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-21 / 7