

Aqualit A-T260-40



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vandfortyndbar, lysægte klarlaksystem på acrylatbasis. Kan anvendes som 1-komponent eller 2-komponent produkt til høje belastninger.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Så godt som alle træsorter og træmaterialer inden døre. Brug som farveløs flerlagslak eller i farvet lakopbygning med AqualitColor.

Produktdata	
Produktkode	A-T260-40
Pakningsstørrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	40 ± 2
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder uhærdet maks. 72 g/l VOC. Dette produkt indeholder hærdet maks. 86 g/l VOC.

Glansgrader		
Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
A-T260-40	silkeblank	40 ± 2

Forbehandling Underlag		
	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Bejdsede træflader	Slib før bejdsning.
	lukket pore lag	Luk porer med flere gange påføring med Aqualit A-IS180 eller A-T260-__.
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Isolering med Aqualit A-IS180.
	Pigmenteret top coat overflader AqualitColor	lakeres efter 6 timer til maks. 24 timer uden mellemslibning.

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning option	10% HWA 6000
	Fortynding	TWA 9000-F eller ledningsvand
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer (ved 2-komponentforarbejdning)

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-07-12 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Aqualit

Påføring		
		
Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Fortyndertilsætning (%)	0-10	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	40	40
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-140	100-140
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	5 -7	5 -7

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 40 minutter
berøringstør	fra 1 time
kan slibes	fra 4 timer
transportegnet	fra 12 timer

Prøvningsstandarder	
	Ved anvendelse som 1-komponent produkt: DIN 68861/1C Kemisk belastning på møbeloverflader Ved anvendelse som 2-komponent produkt: DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	DIN 53160 Del 1 og 2 Sved- og spytægthed
	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
	Krav til møbeloverflader med hensyn til deres modstandsdygtighed over for temperaturændringer
	CE-mærkning Mulighed for CE-godkendelse til legetøj til børn i henhold til EN 71-9.
	Tox Control – Mærket for emissionsfattige lakeringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-07-12 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919