

Aqualit A-ST260-20



Termékleírás

Leírás	A vízzel hígítható, szintelen lépcsőlakkok legújabb akrilát bázisú generációja természetes fa optikával. Teljesen „recsegésmentes”, krém- és zsírálló, színtartó, nagy mechanikai igénybevételre már 1 komponensű alkalmazással. 2 komponensű változatként továbbfejlesztettük a vegyi ellenállóképességet és a mechanikai teljesítményt.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	Nagy szilárdanyag-tartalma, karcolásállósága és csúszásgátló hatása miatt kiválóan megfelel bármilyen falépcső, valamint bármilyen mechanikusan igénybevett alkatrész felületkezelésére. A termék vasszerkezetre szerelt vagy faszerkezetű lépcsőn is alkalmazható „recsegésmentes” lakkrétegként.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	A-ST260-20
Kiszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	60 ± 5
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 50 g/l VOC-t tartalmaz térhálósító nélküli alkalmazáskor. A termék max. 82 g/l VOC-t tartalmaz térhálósítóval történő alkalmazáskor.

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
A-ST260-20	selyemfényű	20 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fapelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok vagy élénkebb hatás kérése esetén	Izolálás Aqualit A-IS180- nal.
	AqualitColor színes lakk felületek	4 órától max. 24 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozza le

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás opcionális	5% HWA 6000
	Hígítás	TWA 9000-F vagy vezetékes víz
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	4 óráig (2 komponensű feldolgozásnál)

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-20 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

Aqualit

Alkalmazás			
			
Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	80-100	
Fúvókaméret (mm)	1.8-2.0	0.23-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	0-10	0-10	0-10
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	45	45	45
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	100-120	100-120	80-100
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	6-7	6-7	10-12

Száradási idő @ 20°C	
porszáraz	40 perc elteltével
tapintásálló	90 perc elteltével
szállítható	12 óra elteltével
csiszolható	4 óra elteltével

Vizsgálati szabványok	
	DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	Kopásállóság DIN 68861 2. rész szerint
	BGR 181 és DIN 51130 szerinti R10-es csúszásmentesség 3% Strukturpulver fein STP-F hozzáadásával * kérelem alatt

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-20 / 7