

Aqualit

(ICLA 200.12.05)

A-T220-05



Opis izdelka	
Opis	Na svetlobi obstojen in z vodo redčen enokomponentni sistem brezbarvnega končnega premaza na osnovi akrilata.

Področje uporabe	
Opis	Skoraj vse vrste lesa in lesnih materialov v notranjih področjih. Izdelek se lahko kot večslojni lak uporablja kot temeljni premaz ali zaključni lak.

Podatki o izdelku	
Koda izdelka	A-T220-05
Velikost posode	5l 20 l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	120 ± 10
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Ta izdelek vsebuje maks. 59 g/l snovi HOS.

Stopnje leska		
Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
A-T220-05	globoko matiran	5 ± 2

Priprava podlag		
	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtajte.	P120, P150, P180
	Lužene lesene površine	Pred luženjem jih pobrusite.
	Ekstičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Izolirajte z Aqualit A-IS180.
	Površine s pokrivnim premazom AqualitColor	prelakirati po 4 do največ 24 urah brez vmesnega brušenja

Obdelava	
	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki		
	Redčenje	Vodovodna voda

Nanos		
Tlak brizganja (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Dodajanje razredčila (%)	5-10	5-10
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	40-50	40-50
Količina izdelka na nanos (g/m2)	100-140	100-140
Pokrivnost na nanos (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Čas sušenja @ 20°C	
suh na dotik	od 30 minut naprej
suho na dotik	od 2 ur naprej
pripravljen za transport	od 12 ur
Možno brusiti	od 4 ur naprej

Prisiljeno sušenje	
Čas mirovanja na sobni temperaturi	15 minut
Sušenje z vročim zrakom pri 35 °C	2 ure
Ohlajevanje na sobni temperaturi	15 minut

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolj v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-20 / 7