

Aqualit (ICLA 100.07) A-S130



Tuoteselostus	
Kuvaus	Vesiohenteinen, valonkestävä pohjalakka akrylaattipohjalla. Valinnaisesti käytettävissä 1K tai 2K-tuotteena korkeampaa kuormitusta varten.

Käyttöalue	
Kuvaus	Lähes kaikki puukalusteet sisällä. Optimoitu pystysuoraa levitystä varten.

Tuotetiedot	
Tuotekoodi	A-S130
Astiakoko	5l 20 l
Toimitusviskositeetti DIN 6 mm sekunnissa.	45 ± 10
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi
VOC-direktiivi Tämän tuotteen EU- raja-arvo (Kat. A/e): 130 g/l (2010)	Tämä tuote sisältää kovettumattomana enint. 81 g/l VOC. Tämä tuote sisältää kovetettuna enint. 105 g/l VOC.

Alustan esikäsittely		
	Karkeat puupinnat	P120, P150, P180
	Petsatut puupinnat	hiottava ennen petsausta
	Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit Puut tai MDF kosteissa tiloissa	Eristys Aqualit A- IS180:llä.

Käsittely	
	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu.

Kovetteen ohenteen lisäaineet		
	Kovettuminen valinnaisesti	10% HWA 6001 (303.01)
	Ohentaminen	Vesijohtovesi
	Työstöaika 20°C, 65% suhteellinen ilmankosteus	4 tuntiin asti 2K- työstössä)

Levitys		
Ruiskupaine (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Suutinkoko (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Ohenteen lisäys (%)	5	5
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	30-40	30-40
Levitysmäärä/työkerta (g/m ²)	100-140	100-140
Riittoisuus per työvaihe (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Kuivumisaika @ 20°C	
pölykuiva	30 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	1 tunnin jälkeen
hiottava	6 tunnin jälkeen

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käyttötekniikkaan neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919