

Aqualit

(ICLA 200.12.20)

A-T220-20



Tuoteselostus

Kuvaus Vesiohenteinen, yksikomponenttinen, valonkestävä akrylaattipohjainen kirkaslakkajärjestelmä.

Käyttöalue

Kuvaus Lähes kaikki puulajit ja puumateriaalit sisäalueella. Tuotetta voidaan käyttää monikerroslakkana pohjustusta varten ja peitelakkana.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	A-T220-20
Astiakoko	5l 20 l
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	120 ± 10
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi
VOC-direktiivi Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Kat. A/e): 130 g/l (2010)	Tämä tuote sisältää enint. 59 g/l VOC.

Kiiltoasteet

Tuotenumero	Kiiltoaste	Standardi DIN 67530 60°-aste
A-T220-20	puolihihmeä	20 ± 2

Alustan esikäsittely

	Karkeat puupinnat Porrastettu puun hionta Poista hiomapöly varovaisesti Harjaa huokoset puulajit	P120, P150, P180
	Petsatut puupinnat	hiottava ennen petsausta
	Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit Puut tai MDF kosteissa tiloissa	Eristys Aqualit A-IS180:llä.
	Pinnat pigmentoitua pintamaalia AqualitColor	Lakkaus 6 tunnin, enintään 24 tunnin jälkeen ilman välihiontaa.

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Ohentaminen	Vesijohtovesi
--	-------------	---------------

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Suutinkoko (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Ohenteen lisäys (%)	5-10	5-10
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	40-50	40-50
Levitysmäärä/työkerta (g/m ²)	100-140	100-140
Riittoisuus per työvaihe (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	30 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	2 tunnin jälkeen
valmis kuljettettavaksi	12 tunnin jälkeen
hiottava	4 tunnin jälkeen

Kiihdytetty kuivatus

Lepoaika huonelämpötilassa	15 minuuttia
Kuumailmakuivaus 35 °C:ssa	2 tuntia
Jäähdytys huonelämpötilassa	15 minuuttia

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käytöntehtävän neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919