


Aqualit A-PT260-45



Tuoteselostus

Kuvaus	Vesiohenteinen 2K-PU-parkettilakka akrylaattipohjalla, väritön, hyvin suurella mekaanisella rasituksella.
--------	---

Käyttöalue

Kuvaus	Tuote soveltuu kaikille tavallisille puuparkettilajeille ja korkille. Suurimpia mahdollisia mekaanisia vaatimuksia varten asumis- ja teollisuusalueella. Soveltuu myös lattioiden ja portaiden remontoimiseen.
--------	--

Tuotetiedot

Tuotekoodi	A-PT260-45
Astiakoko	4.8 l 940 ml
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	20 ± 2
Kestävyys - suljettu alkuperäisasiana	Vähint. 1 vuosi
VOC-direktiivi Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Kat. A/i): 140 g/l (2010)	Tämä tuote sisältää enint. 90 g/l VOC.

Kiiltoasteet

Tuotenumero	Kiiltoaste	Standardi DIN 67530 60°-aste
A-PT260-45	puolikiiltävä	45 ± 2

Alustan esikäsittely

	Aqualit parkettipohjustus A-PS130 on työstettävä ja hiottava teknisen tiedotteen mukaan.	P120, P150
--	--	---------------

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu. On käytettävä erikoista parketille soveltuvaa levitysrullaa. Täytä tuote värikaukalo, älä koskaan kaada tuotetta suoraan lattialle.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Kovettuminen	5% HWA 6000 Lisää kovetetta astiaan ja ravista voimakkaasti!
	Ohentaminen	tarpeeton Tarvittaessa Vesijohtovesi
	Työstöaika	2 tuntiin asti

Levitys

Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	20
Levitysmäärä/työkerta (g/m2)	70-125
Riittoisuus per työvaihe (m2/l)	8-15

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	40 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	2 tunnin jälkeen
hiottava	6 tunnin jälkeen
käyttövalmis	12 tunnin jälkeen
Kalusteiden pystytys	24 tunnin jälkeen
Mattojen levittäminen	7 päivän jälkeen
Ensimmäinen kostea puhdistus	1 kuukauden jälkeen

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratoriotekniikkamme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2022-04-26 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Aqualit

Tarkastusstandardit	
	Standardi SFS-EN 71-3 liukoisten raskasmetallien migraatio
	DIN 53160 osat 1 ja 2 hikeä ja sylkeä kestävä
	Vaikeasti syttyvyyttä koskeva yleinen rakennustarkastuksen tarkastustodistus standardin DIN 4102/B1 mukaan vaikeasti syttyviä, B1-tarkastettuja, myös vaneroituja lastulevyjä varten.
	Kulumisenkestävyys standardin DIN 68861 osan 2 mukaan
	BGR 181:n ja DIN 51130:n mukaiset liukastumisenestoominaisuudet, kun lisätään 3 % STP-F-rakennejauhetta.

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2022-04-26 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919