

Aqualit A-PT230-20



Produkta apraksts

Apraksts Ar ūdeni atšķaidāma vienkomponeņa parketa laka uz akrilāta bāzes, bezkrāsaina, piemērota lielai mehāniskajai slodzei.

Pielietojums

Apraksts Produkts ir piemērots visiem biežāk izmantotajiem koka parketa veidiem un korķkokam. Piemērota arī koka grīdu un kāpņu renovācijai.

Produkta dati

Produkta kods	A-PT230-20
Bundžas izmērs	5l 1l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	20 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Šis produkts satur maks. 90 g/l GOS.

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
A-PT230-20	pusspīdīga	20 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Aqualit parketa grunts A-PS130 apstrādāt un slīpēt, kā norādīts tehniskajā datu lapā.	P120, P150
--	---	---------------

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". Izmantojiet speciālu uzklāšanas rullīti parketam. Produktu ieliet krāsu vanniņā un nekad neliet tieši uz grīdas.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Atšķaidīšana	nav nepieciešams pēc vajadzības krāna ūdens
--	--------------	---

Uzklāšana

Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m ²)	70-125
Patēriņš uz vienu klājumu (m ² /l)	8-15

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 40 minūtēm
pieskāriensauss	no 90 minūtēm
slīpējams	no 4 stundām
var staigāt	no 12 stundām
Mēbeļu uzstādīšana	no 24 stundām
Izklāt paklājus	no 7 dienām
Pirmā mitrā tīrīšana	no 1 mēneša

Testēšanas standarti

	DIN 68861/1C Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām
	Nodilumizturība saskaņā ar standarta DIN 68861 2. daļu
	Būvzīdētāji, kas atbilst DIBT (Vācijas Būvtehnikas institūts) tehniskajiem noteikumiem. Parketam, kāpnēm u.c. iespējams pieprasīt CE marķējumu. AgBB (Vācijas Komisija būvzīdētāju ietekmes uz veselību novērtēšanai) atļauja izmantošanai parketa un koka grīdām saskaņā ar standartu DIN EN 14342.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-19 / 5