

Nature N-WO780



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Kontrastingumo nepabrėžianti, giliai įsiskverbianti alyva, kurios sudėtyje yra tirpiklio, su vašku. Šie gaminiai išsiskiria puikia gruntavimo geba ir maloniu liesti paviršiumi.
--------------	--

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų tipų vidaus mediena. Pritaikytas medinėms ir kamštinėms grindims, baldams, darbinėms plokštėms, medinėms pertvaroms, grindiniui, pramoniniam parketui, laiptams ir pan. Tai pat be specialaus pagrindo paruošimo galima padengti egzotišką ir turinčią daug ekstraktų medieną.
--------------	--

Gaminio duomenys

Prekės kodas	N-WO780
Talpyklos dydis	5l 750 ml
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	105 ± 5
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 2 metai

Pagrindo paruošimas

	Žaliavinės medienos paviršiai Grindys Baldai	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	--	--------------------------------------

Paruošimas

	Gera išmaišyti!
	Gaminį sodriai užnešti, pvz., teptuku, ritinėliu, kempine, purškimo pistoletu ar karšto purškimo pistoletu. (maks. 45 °C) Per maždaug 60 minučių poveikio laiką vietas, kuriose iš medienos buvo išsiurbta alyva, turi būti iškart vėl padengtos, norint pasiekti pakankamą apsauginį poveikį ir neleisti susidaryti dėmėms. Pasibaigus poveikio laikui perteklių reikia kruopščiai nuimti, pavyzdžiui, gumine braukle ar valytuvu. Iš anksto patikrinkite, ar įrankiai yra atsparūs alyvai ir ar nepasikeis jų spalva. Tada visus galimus alyvos likučius įtrinti nesipūkuojančiu medvilnės audeklu. Likučius galima įtrinti mašininiu būdu, naudojant ploną šlifavimo veltinį (padą). Po pertekliaus pašalinimo praėjus 24 valandoms grindis papildomai poliruoti plonu šlifavimo veltiniu (balta). Taip smarkiai padidėja patvarumas.

Užnešimo metodas

Padengiamas plotas (m2/l)	8-15
---------------------------	------

Tyrimų standartai

	DIN 68861/1C Baldų paviršių cheminė apkrova
	EN 71-3 Tirpių sunkiųjų metalų migracija
	DIN 53160 1 dalis ir 2 atsparumo seilės ir prakaitui klasė
	Statybos produktai, atitinkantys DIBT techninį reglamentą. Komponentams, pavyzdžiui, parketui, laiptams ir pan. galima reikalauti CE žymos. AgBB leidimas naudoti parketinėms ir medienos grindims pagal DIN EN 14342.
	Toksiškumo kontrolė – mažai teršalų išmetančio lakavimo ženklas

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepamirtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-18 / 7