

Aqualit A-ST260-20



Produktbeskrivning

Beskrivning	Den nyaste generationen vattenspädbar klarlack på akrylatbas med träoptik. Absolut "knarrfri", fläck- och fettbeständig, ljusäkt, med hög mekanisk prestanda redan vid 1K-användning. Som 2K-variant ökar den kemiska beständigheten och den mekaniska prestandan.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Genom sin höga torrfasthet, sin skrapbeständighet och halksäkerhet är den väl lämpad för behandling av alla typer av trätrappor liksom för samtliga byggdelar som utsätts för en hög mekanisk belastning. Produkten kan användas som "knarrfri" lackering av trappor där stegen är monterade antingen mellan eller på vangstykkena.
-------------	---

Produktdata

Produktkod	A-ST260-20
Förpackningsstorlek	5l 20 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	60 ± 5
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Denna produkt innehåller i ohärdad form max. 50 g/l VOC. Denna produkt innehåller i härdad form max. 82 g/l VOC.

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
A-ST260-20	halvblank	20 ± 2

Förbehandling av underlag

	Obehandlade träytor Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll eller Vid önskan om högre accentuering	Isolera med Aqualit A-IS180.
	Pigmenterad toppfärgsytter AqualitColor	Lackera efter 4 till maximalt 24 timmar utan mellanliggande slipning.

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning valbar	5% HWA 6000
	Förtunnare	TWA 9000-F eller kranvatten
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 4 timmar (vid 2K-behandling)

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-20 / 7

Aqualit

Applicering			
			
Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	80-100	
Munstyckets storlek (mm)	1.8-2.0	0.23-0.28	
Tillsättning av förtunnare (%)	0-10	0-10	0-10
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	45	45	45
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m ²)	100-120	100-120	80-100
Täckförmåga per arbetsförlopp (m ² /l)	6-7	6-7	10-12

Torktid @ 20°C	
dammtorr	från 40 minuter
klibbfri	från 90 minuter
slipbar	från 4 timmar
hanterbar	från 12 timmar

Provningsstandarder	
	DIN 68861/1B Kemisk påfrestning på möbelytor.
	EN 71-3 Migration av lösliga tungmetaller
	Nötningshållfasthet enligt DIN 68861 del 2
	Glidmotståndsegenskaper i enlighet med BGR 181 och DIN 51130, då 3% Structure Powder fine STP-F tillsätts. *ansökt för

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-20 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919