
Easyfit

(ICLA 250.52.55)

E-T230-55



Opis izdelka	
Opis	Jednokomponentný, rozpúšťadlom riediteľný, bezfarebný lak na nitrocelulózovej báze.

Področje uporabe	
Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéri.

Podatki o izdelku	
Koda izdelka	E-T230-55
Velikost posode	20 l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	60 ± 10
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto

Stopnje leska		
Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
E-T230-55	sijaj	55 ± 2

Priprava podlag		
	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtačite.	P120, P150, P180
	Lužene lesene površine	Pred luženjem jih pobrusite.
	Obloge za zapiranje por	Z večkratnim nanosom temeljnega premaza linije Easyfit zaprite pore.
	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtačite.	P120, P150, P180
	Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Predhodno izolirajte s Quantum Q-IS160 ali Solido S-IS130.

Obdelava	
	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki		
	Redčenje	TNC 9102-F (950.02) hitro sušenje

Nanos			
Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0	110-130	
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Dodajanje razredčila (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	13 - 18	13 - 18	18 - 22
Količina izdelka na nanos (g/m2)	100-150	100-150	100-150
Pokrivnost na nanos (m2/l)	5 -7	5 -7	6-10

Čas sušenja @ 20°C	
suh na dotik	od 20 minut naprej
suho na dotik	od 50 minut naprej
pripravljen za transport	od 12 ur

Prisiljeno sušenje	
Čas mirovanja na sobni temperaturi	20 minut
Sušenje z vročim zrakom pri 40 °C	20 minut
Sušenje z vročim zrakom pri 60 °C	20 minut
Ohlajevanje na sobni temperaturi	20 minut

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2023-08-22 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AN_20450_060919