

EasyfitColor

(ICLA 151.21/01)

EC-P330

Termékleírás

Leírás	Egykomponensű, oldószerrel hígítható, nitrocellulóz bázisú, fehér töltőanyag.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Zárt pórusú lakkrétegekre optimalizált.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	EC-P330
Kiszerezés	20 kg 5 kg
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	78 ± 10
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

Nyers fafelületek	P120, P150, P180
Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok	Izolálja előtte Quantum Q-IS160-nal vagy Solido S-IS130-cal.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

Hígítás	TNC 9101-M (950.02) normál száradás
---------	-------------------------------------

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	20 - 50	20 - 50	10-20
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	14 - 20	14 - 20	20-30
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	140 - 160	140 - 160	140 - 160
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	4 - 5	4 - 5	6-7

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkoris termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleltetésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	15 perc elteltével
tapintásálló	50 perc elteltével
csiszolható	4 óra elteltével

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	10 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	15 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	15 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	10 perc