

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Toote kirjeldus

Kirjeldus Veega lahjendatav akrülaadibaasil värvisüsteem, valguskindel, hea kattevõimega ja hea täitevõimega. Valikuliselt kasutatav kas 1K või 2K-tootena suure koormusega pindade jaoks. Värvisegamissüsteem loendamatu arvu värvitoonide segamiseks Sikkensi, RAL-i, NCS-i jne värvikaartide või enda näidiste järgi.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitude ja puitmaterjalide jaoks siseruumides. Sobib ideaalselt kasutamiseks koos AqualitColor AC-IP360-ga.

Toote andmed

Toote kood	AC-T450-30-BW01
Mahuti suurus	20 kg 5 kg
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	60-90 vastavalt värvitoonile
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	Kõvastumata sisaldab see toode maks. 95 g/l LOÜ. Kõvastunult sisaldab see toode maks. 117 g/l LOÜ.

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
AC-T450-30-BW01	poolläikiv	30 ± 5

Aluspindade eeltöötlus

	MDF - niiskustoimeta	Töödelge eelnevalt nii kaua AqualitColor AC-IP360-ga, kuni tekib suletud, ühtlane pind. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.
	MDF - niiskustomega	Töödelge eelnevalt nii kaua AqualitColor AC-IP360-ga (kõvendatud), kuni tekib suletud, ühtlane pind. Kruntvärvi viimane lihvimine lihvpaberiga P280 - P320.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine valikuliselt	10% HWA 6000
	Lahjendamine	TWA 9000-F või kraanivesi
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 4 tundi (2K-töötlemisel)

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	5-10	0-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	30	50
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-120	100-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-7	6-7

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 40 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
transporditav	alates 12 tunnist
lihvitav	alates 4 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-23 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919