

Nature N-O740



Termékleírás

Leírás	100% tiszta natúr olaj, oldószermentes, mélyen beeresztő és élénkítő.
--------	---

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fafajta. Megfelelő fa- és parafa padlókhöz, bútorokhoz, munkalapokhoz, famennyezetekhez, bútűfa járdákhoz, ipari parkettákhoz, lépcsőkhöz stb. Egzotikus és faanyagban gazdag fákat is be lehet vonni speciális előkezelés nélkül.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	N-O740
Kiszerelés	5l 750 ml
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	25 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Padlók Bútorok	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	--	--------------------------------------

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A termék felvitele a telítettség eléréséig történik pl. ecsettel, festőhengerrel, szivaccsal, festékszóró pisztollyal, forró szórópisztollyal. (max. 80°C) A kb. 60 perces behatási idő alatt azonnal utána kell kenni azokon a helyeken, ahol az olajat beszívta a fa, hogy megfelelő védőhatást érjen el és megakadályozza a foltosodást. A behatási idő után a felesleget a lehető legalaposabban el kell távolítani, pl. gumi simítókéssel vagy gumilapáttal. Előzetesen vizsgálja meg, hogy a szerszámok olajálló-e és nem színezik-e el a felületet. Ezután az esetleges olajmaradékokat szőszmentes pamutkendővel be kell dörzsölni. A maradékot géppel, finom csiszoló flízzel (korong) kell bedolgozni. A padlókat finom csiszoló flízzel (fehér korong) kell utánpolírozni a felesleg eltávolítását követő 24 óra elteltével. Ezáltal jelentősen növelhető a felület tartóssága.

Alkalmazás

Műveletenként kiadósság (m ² /l)	8-15
---	------

Száradási idő @ 20°C

csiszolható	12 óra elteltével
első, enyhe terhelés	24 óra elteltével
teljes mértékben terhelhető, járható	7 nap elteltével
Behatási idő bőséges felesleggel	60 perc

Vizsgálati szabványok

	DIN 68861/1C Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	DIN 53160 1. és 2. rész szerinti nyál- és izzadságállóság
	A DIBT műszaki szabályainak megfelelő építőipari termékek. Az olyan építőanyagok számára, mint a parketta, lépcső stb. CE jelölés kérelmezhető. AgBB minősítés parkettán és fapadlón a DIN EN 14342 szerint történő használathoz.
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-18 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1