Aqualit
A-PJF100



Opis izdelka	
Opis	Z vodo redčena enokomponentna raztopina fugirnega kita na osnovi akrilata za polnjenje majhnih razpok in fug v neobdelanih lesenih tleh pred lakiranjem. Preprečuje usedanje laka in tako zmanjša stransko zlepljenje.

Področje uporabe	
Opis	Vse vrste lesenih tal iz vseh običajnih vrst lesa, masivna ali z uporabno površino, ki jo je mogoče pobrusiti.

Podatki o izdelku	
Koda izdelka	A-PJF100
Velikost posode	1l 5l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	20 ± 2
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto

Priprava podlag		
	Nova, neobdelana tla: Odvisno od vrste lesa in polaganja najprej izvedite osnovno brušenje. Tla najprej temeljito posesajte.	P80 do maks. P120
	Obnovitev že premazanih lesenih tal: Najprej izvedite osnovno brušenje in staro plast laka v celoti odstranite. Tla najprej temeljito posesajte.	P80 do maks. P120

Obdelava	
	Temeljito potresite ali pomešajte!
	Izvedite srednje brušenje in lesni prah, ki pri tem nastane, zbirajte v čisti posodi. Z Aqualit A-PJF100 in lesno moko v razmerju od 2:1 so 5:1 (odvisno od vrste lesa) naredite polnilo. Med obdelavo lahko za redčenje dodate Aqualit A-PJF100. Tla enakomerno premažite z nerjavno jekleno lopatko in izdelano mešanico in pri tem zapolnite vse majhne razpoke in fuge. Izdelek enakomerno nanesite z lopatko in na tleh ne puščajte presežkov. Če bi pri obdelavi zaradi naknadnega upadanja postale vidne razpoke in fuge, je mešanico mogoče ponovno nanesti.

Čas sušenja @ 20°C	
Možno brusiti	od 45 minut naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AN_20450_060919