

Aqualit A-PS130



Termékleírás

Leírás	Vízzel hígítható, 1 komponensű, akrilát bázisú parkettalakk alapozó. A termék a parketta előkészítésére szolgál az Aqualit A-PT260-__-szel vagy A-PT230-__-szel történő, további felületkezeléshez. A termék csökkenti a parkettaelemek oldalainak összetapadását, és ezért fokozottan ajánlott alapozáshoz.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	A termék megfelel az összes elterjedt faparketta fajtához és parafához.
--------	---

Termékadatok

Termékkód	A-PS130
Kiszerelés	5l 1l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	20 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/i kat.) termékhez: 140 g/l (2010)	A termék max. 90 g/l VOC-t tartalmaz.

Aljzatok előkezelése

	A nyers fapadlón a fa és a lerakás fajtájától függően végezzen kis fokozatú csiszolást.	P80-tól max. P120-ig
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok	Izolálás Aqualit A-IS180-nal.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza. Használjon speciális parkettalakkozó hengert. A terméket öntse festőtálcába, és tilos azt a talajra önteni.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Hígítás	nem szükséges szükség esetén Vezetékes víz
--	---------	--

Alkalmazás

Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	20
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	70-125
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	8-15

Száradási idő @ 20°C

porszár	40 perc elteltével
tapintásálló	90 perc elteltével
csiszolható	4 óra elteltével

Vizsgálati szabványok

	A DIN 4102/B1 szerinti gyulladásgátlás általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítványa gyulladásgátló, bevizsgált B1 faforgácslapon, furnéron is.
	A DIBT műszaki szabályainak megfelelő építőipari termékek. Az olyan építőanyagok számára, mint a parketta, lépcső stb. CE jelölés kérelmezhető. AgBB minősítés parkettán és fapadlón a DIN EN 14342 szerint történő használathoz.
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-19 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1