

Aqualit A-PS130



Tuoteselostus

Kuvaus	Vesiohenteinen 1K-parkettilakka akrylaattipohjalla. Tuote on tarkoitettu parkettilattian valmisteluun jatkossa tapahtuvalle pinnoittamiselle Aqualit A-PT260-...:llä tai A-PT230-...:llä. Tuote vähentää parkettilattian sivuliimausta ja tästä syystä sitä suositellaan käyttämään ehdottomasti pohjustusta varten.
--------	--

Käyttöalue

Kuvaus	Tuote soveltuu kaikille tavallisille puuparkettilajeille ja korkille.
--------	---

Tuotetiedot

Tuotekoodi	A-PS130
Astiakoko	5l 1l
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	20 ± 2
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi
VOC-direktiivi Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Kat. A/i): 140 g/l (2010)	Tämä tuote sisältää enint. 90 g/l VOC.

Alustan esikäsittely

	Karkeat puulattiapinnat on hiottava puulajista ja asennustavasta riippuen porrastetulla puun hionnalla.	P80 - P120 (enintään)
	Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit	Eristys Aqualit A-IS180:llä.

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu. On käytettävä erikoista parketille soveltuvaa levitysrullaa. Täytä tuote väriaukalo, älä koskaan kaada tuotetta suoraan lattialle.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Ohentaminen	tarpeeton Tarvittaessa Vesijohtovesi
--	-------------	--------------------------------------

Levitys

Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	20
Levitysmäärä/työkerta (g/m ²)	70-125
Riittoisuus per työvaihe (m ² /l)	8-15

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	40 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	90 minuutin jälkeen
hiottava	4 tunnin jälkeen

Tarkastusstandardit

	Vaikeasti syttyvyyttä koskeva yleinen rakennustarkastuksen tarkastusodistus standardin DIN 4102/B1 mukaan vaikeasti syttyviä, B1-tarkastettuja, myös vaneroituja lastulevyjä varten.
	Rakennustuotteet, jotka ovat yhtäpitäviä DIBT:n teknisten sääntöjen kanssa. Rakennusosille, kuten parketti, portaat jne, voidaan anoa CE-merkintää. AgBB-hyväksyntä käyttämistä varten parketti- tai puulattioita varten standardin SFS-EN 14342 mukaan.
	Tox Control - vähäpäästäisten lakkausten sinetöinti

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-19 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919