

PolydurColor PC-P390



Toote kirjeldus

Kirjeldus Lahustisisaldusega polüestribaasil kruntvärv, kiiresti kuivav, valge pigmenteeritud ja väga hea kattevõimega. See toode on stüroolivaba.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Kõikide levinud puitude ja puitmaterjalide kruntimiseks.

Toote andmed

Toote kood	PC-P390
Mahuti suurus	20 kg
Tarneviskoossus DIN 6 mm sek.	23 ± 2
Tahkete osakeste % põhilakis	70 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	1.35 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 6 kuud

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Eelnevalt isoleerida Quantum Q- IS160 või Solido S-IS130-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Tähelepanu: Segamise juures tuleb kindlasti kinni pidada järgnevusest. Esmalt lisatakse lakile kiirendi ja lahjendi ning segatakse nii kaua, kuni tekib homogeenne segu. Viimase sammuna segatakse sisse katalüsaator. Alates sellest töövõttest on materjal aktiveeritud ning seda saab peale kanda.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus 10% TUP 9500-F lisamisel	kuni 2 tundi
	Kiirendi	2% AUP 6571 (781.36) kaalu järgi 3% AUP 6571 (781.36) mahu järgi
	Vedeldi	TUP 9500-F (992.31) kiire kuivamine
	Katalüsaator	2% HUP 6510 kaalu järgi 3% HUP 6510 mahu järgi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5-3.0
Düüsi läbimõõt (mm)	2.5-3.0
Vedeldi lisamine (%)	10-20
Töötlemisviskoossus DIN 6 mm (sek)	16-30
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	150-250
Kattevõime ühe töötükli kohta (m2/l)	3-5
Maksimaalne lakikihtide arv selle toote puhul	3
Ooteaeg enne uut pealekandmist ilma vahelihvimiseta (tundi)	1
Maksimaalne ooteaeg enne uut pealekandmist ilma vahelihvimiseta (tundi)	3

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 60 minutist
puutekuiv	alates 90 minutist
lihvitav	alates 12 tunnist
Eelkuivamisaeg pealekandmise järel	20 minutit

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-20 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

PolydurColor

Kiirendatud kuivamine	
Ooteaeg ruumitemperatuuril	20 minutit
Kuumõhkuivatus 40°C juures	30 minutist
Kuumõhkuivatus 60°C juures	30 minutist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-20 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919