

Quantum Q-IS160



Opis izdelka

Opis	Dvoikomponentný, rozpúšťadlom riediteľný, svetlostály PUR izolačný základ na báze akrylátu s vysokou plnivosťou.
------	--

Področje uporabe

Opis	Skoraj vse vrste lesenega pohištva v notranjih prostorih. Optimizirano za vrhne nanose laka za zapiranje por.
------	---

Podatki o izdelku

Koda izdelka	Q-IS160
Velikost posode	5l 20 l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	32 sek. ± 2
Obstojnost - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Priprava podlag

	Surove lesene površine.	P120, P150, P180
	Lužene lesene površine	Pred luženjem jih pobrusite.
	Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Nanos temeljnega premaza Quantum Q-IS160 v razmerju 5:1

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	10% HPU 6300 → brez izoliranja 20% HPU 6300 → Izolacijska osnova vrhunske kakovosti
	Redčenje	TPU 9300-F hitro sušenje TPU 9301-S počasno sušenje
	Čas uporabe mešanice	do 3 uri z 10% HPU 6300 do 5 uri z 20% HPU 6300

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Dodajanje razredčila (%)	0-20	0-10
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	25	25
Količina izdelka na nanos (g/m ²)	100-140	100-140
Pokrivnost na nanos (m ² /l)	7 - 10	7 - 10

Čas sušenja @ 20°C

suha na dotik	od 20 minut naprej
suho na dotik	od 1 ure naprej
Možno brusiti	od 2 uri z 10% HPU 6300 od 4 uri z 20% HPU 6300

Standardi preskušanja

	EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE)
	Splošen gradbeno-nadzorni certifikat za težko vnetljivost v skladu z DIN 4102/B1 na težko vnetljivih ivernih ploščah razreda B1, tudi pri furnirju.
	Tox Control - oznaka za lake z nizkimi emisijskimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-09-21 / 5