

AqualitColor

(Aqua Surf 809)

AC-P374



Termékleírás

Leírás Vízrel hígítható, fehér pigmentált, akrilát bázisú, töltőanyag.

Alkalmazási terület

Leírás kevés faanyagot és fa alapanyagot (MDF-et is) tartalmazó, általánosan alkalmazott fák lakóterben történő normál igénybevételéhez.

Termékadatok

Termékkód	AC-P374
Készítés	20 l 1,000 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	55 ± 5
%-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben	57 ± 2
kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on	1.37 ± 0.04
pH-érték	8 - 8.5
Eltarthatóság - zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 38 g/l VOC-t tartalmaz.

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Először megfelelő izoláló töltőanyaggal, pl. AqualitColor AC-IP360-nal térhálósítva vonja be.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Hígítás	Vezetékes víz
--	---------	---------------

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	0-5	0-5
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	50 - 60	50 - 60
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	70 - 100	70 - 100
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	7 - 10	7 - 10

Száradási idő @ 20°C

porszár	30 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
csiszolható	2 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1