

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

A-PT240-05



Toote kirjeldus

Kirjeldus Veega lahjendatav akrülaadibaasil 2K-PU parketilakk, värvitu ja vastupidav suurele mehaanilisele koormusele.

Kasutusala

Kirjeldus Toode sobib kasutamiseks kõikide tavaliste puitparketi liikide ja korkmaterjali jaoks. Suurima mehaanilise koormuse jaoks elu- ja üldkasutatavates ruumides. Sobib ka puitpõrandate ja treppide renoveerimiseks.

Toote andmed

Toote kood	A-PT240-05
Mahuti suurus	10 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	140 ± 10
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/i): 140 g/l (2010)	See toode sisaldab maks. 120 g/l LOÜ.

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
A-PT240-05	täismatt	5 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Puitpõrandate töötlemata pindadel tuleb puidu- ja paigaldusviisist sõltuvalt läbi viia puidu astmeline lihvimine. Toodet on võimalik kasutada ka mitmekihilise lakina kruntimiseks. Samuti on võimalik eelnevals kruntimiseks kasutada Aqualit A-PS130.	P80 kuni maks. P120
	Eksootilised / komponendirikkad puidud	Isoleerimine Aqualit A-IS180-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". Kasutage pealekandmiseks spetsiaalset parketirulli. Valage toode värvivanni ning ärge mitte kunagi valage otse põrandale.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	10% HWA 6001 (303.01)
	Lahjendamine	Kraanivesi
	Töötlemisaeg	kuni 2 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	60-90	
Düüsi läbimõõt (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Vedeldi lisamine (%)	5-10	5-10	5-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	50-85	50-85	50-85
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	90-120	90-120	90-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	6-8	6-8	8-11

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlamise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 40 minutist
puutekuiv	alates 2 tunnist
lihvitav	alates 6 tunnist
käimiskindel	alates 12 tunnist
Mööbli paigaldamine	alates 24 tunnist
Vaipkatete paigaldamine	alates 7 päevast
Esmakordne märgpuhastus	alates 1 kuust

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919