

Aqualit

(ICLA 203.02.80)

A-PT240-80



Описание продукта

Описание	Водорастворимый двухкомпонентный пакетный лак на акрилатно-полиуретановой основе, бесцветный с высокой механической прочностью.
----------	---

Область применения

Описание	Продукт предназначен для всех сортов паркетного и пробкового пола. Для максимальных механических нагрузок в жилых и производственных помещениях. Также подходит для ремонта полов и лестниц.
----------	--

Характеристики продукта

код продукта	A-PT240-80
Dimensiune recipient	10 l
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	80 ± 10
Хранение в оригинальной закрытой таре	не менее 1 года
Директива о летучих органических соединениях Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010)	Этот продукт содержит 120 г/л летучих органических соединений.

Степень блеска

номер продукта	Степень блеска	DIN 67530 при 60°
A-PT240-80	блестящий	80 ± 2

Предварительная обработка Поверхности

	В случае необработанных деревянных полов необходимо выполнять поэтапное шлифование в зависимости от сорта древесины и типа укладки. Продукт может быть использован как многослойный лак в качестве грунтовки. Возможно также предварительное грунтование продуктом Aqualit A-PS130.	от P80 до макс. P120
	Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов.	Изоляция выполняется с использованием Aqualit A- IS180.

Применение

	Тщательно перемешать!
  	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель - Разбавитель - Добавки». Следует использовать специальный валик для нанесения покрытий на паркет. Необходимо наливать продукт в лоток для краски, запрещается наливать непосредственно на пол.

Отвердитель - Разбавитель - Добавки

	Отвердитель	10% HWA 6001 (303.01)
	Разбавитель	Водопроводная вода
	Время жизни рабочей смеси	до 2 часов

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-19 / 6

Aqualit
(ICLA 203.02.80)

Нанесение			
			
Давление распыления (бар)	1.5 - 2.0	60-90	
Размер сопла (мм)	1.8- 2.0	0.25- 0.28	
Добавление разбавителя (%)	5-10	5-10	5-10
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	50-85	50-85	50-85
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	90- 120	90- 120	90- 120
Расход (м2/л)	6-8	6-8	8-11

Время высыхания @ 20°C	
сухой от пыли	от 40 минут
устойчивый к прикосновению	от 2 часов
Пригодный к шлифовке	от 6 часов
рассчитан на нагрузку от людей	от 12 часов
Установка мебели	от 24 часов
необходимо настелить ковры	от 7 дней
Первая влажная уборка	от 1 месяца

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательно путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-19 / 6