

Aqualit A-PT230-20



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Veega lahjendatav akrülaadibaasil 1K parketilakk, värvitu ja vastupidav suurele mehaanilisele koormusele.
-----------	---

Kasutusala

Kirjeldus	Toode sobib kasutamiseks kõikide tavaliste puitparketi liikide ja korkmaterjali jaoks. Sobib ka puitpõrandate ja treppide renoveerimiseks.
-----------	--

Toote andmed

Toote kood	A-PT230-20
Mahuti suurus	5l 1l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	20 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/i): 140 g/l (2010)	See toode sisaldab maks. 90 g/l LOÜ.

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
A-PT230-20	poollääkiv	20 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Töödelge ja lihvide Aqualit parketirunt A-PS130 vastavalt tehnilisele andmelehele.	P120, P150
--	--	---------------

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". Kasutage pealekandmiseks spetsiaalset parketirulli. Valage toode värvivanni ning ärge mitte kunagi valage otse põrandale.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Lahjendamine	ei ole vajalik vajadusel Kraanivesi
--	--------------	-------------------------------------

Aplikatsioon

Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	20
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	70-125
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	8-15

Kuivamisaaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 40 minutist
puutekuiv	alates 90 minutist
lihvitav	alates 4 tunnist
käimiskindel	alates 12 tunnist
Mööbli paigaldamine	alates 24 tunnist
Vaipkatete paigaldamine	alates 7 päevast
Esmakordne märgpuhastus	alates 1 kuust

Katsestandardid

	Libisemisvastased omadused vastavalt standarditele BGR 181 ja DIN 51130, kui on lisatud 3% struktuuripulbrit peent STP-F.
	Kulumiskindlus DIN 68861 osa 2 järgi

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-04-26 / 6