

Aqualit A-PS130



Toote kirjeldus

Kirjeldus Veega lahjendatav akrülaadibaasil 1K parkettkrunt. Toode on mõeldud parkettpõranda ettevalmistamiseks selle järgneval katmisel Aqualit A-PT260-__ või A-PT230-__-ga. Toode alandab parkettpõranda servade kokkuliikumist ning on selle tõttu eriti sobiv kruntimiseks.

Kasutusala

Kirjeldus Toode sobib kasutamiseks kõikide tavaliste puitparketi liikide ja korkmaterjali jaoks.

Toote andmed

Toote kood	A-PS130
Mahuti suurus	5l 1l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	20 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/i): 140 g/l (2010)	See toode sisaldab maks. 90 g/l LOÜ.

Aluspindade eeltöötlus

	Puitpõrandate töötlemata pindadel tuleb puidu- ja paigaldusviisist sõltuvalt läbi viia puidu astmeline lihvimine.	P80 kuni maks. P120
	Eksootilised / komponendirikkad puidud	Isoleerimine Aqualit A-IS180-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". Kasutage pealekandmiseks spetsiaalset parketirulli. Valage toode värvivanni ning ärge mitte kunagi valage otse põrandale.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Lahjendamine	ei ole vajalik vajadusel Kraanivesi
--	--------------	-------------------------------------

Aplikatsioon

Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	20
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	70-125
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	8-15

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 40 minutist
puutekuiv	alates 90 minutist
lihvitav	alates 4 tunnist

Katsestandardid

	Üldine ehitusjärelvalve katsetunnistus madala tuleohtlikkuse kohta DIN 4102/B1 järgi raskestisüttivatel B1 testitud puitlaastplaatidel, sealhulgas ka spoonitud plaatidel.
	Ehitustooded, mis vastavad DIBT tehnilistele eeskirjadele. Ehituskomponentidele nagu parkett, trepid jne on võimalik taotleda CE-vastavusmärgist. AgBB luba kasutamiseks parkett- ja puitpõrandatel DIN EN 14342 järgi.
	Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-19 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919