

Aqualit A-IS180



Produktbeskrivning

Beskrivning Vattenspädbar, ljusäkta 2K-PU sealer och isolerande sealer på akrylatbas med hög torrfasthet.

Användningsområde

Beskrivning Nästan alla trämöbler inomhus. Optimerad för lackssystem för stängda porer.

Produktdata

Produktkod	A-IS180
Förpackningsstorlek	5l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	40 ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Denna produkt innehåller max. 74 g/l VOC.

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätyor Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våutrymmen	P120, P150, P180
	Betsade trätyor	slipa före betsnings

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	20% HWA 6000
	Förtunnare	TWA 9000-F eller kranvatten
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 4 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Munstyckets storlek (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Tillsättning av förtunnare (%)	20	10-20
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	40	40-50
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m ²)	100-140	100-140
Täckförmåga per arbetsförlopp (m ² /l)	5 -7	5 -7

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 1 timme
slipbar	från 4 timmar

Provningsstandarder

	Krav för köksmöbelytor enligt DIN 68930 med avseende på beständigheten mot växlande omgivningsklimat.
--	---

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företags allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-16 / 21