

Aqualit A-PS130



Opis izdelka

Opis	Z vodo redčen enokomponentni temeljni premaz za parket na osnovi akrilata. Izdelek je namenjen pripravi parketnih tal na nadaljnji premaz z Aqualit A- PT260- ali A-PT230-_. Izdelek zmanjša stransko zlepljenje talne obloge iz parketa in se zato nujno priporoča kot osnovni premaz.
------	---

Področje uporabe

Opis	Izdelek je primeren za vse običajne vrste parketa in plute.
------	---

Podatki o izdelku

Koda izdelka	A-PS130
Velikost posode	1l 5l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	20 ± 2
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Ta izdelek vsebuje maks. 90 g/l snovi HOS.

Priprava podlag

	Na surovih površinah lesenih tal v odvisnosti od vrste lesa in polaganja izvedite ustrezno brušenje lesa.	P80 do maks. P120
	Eksoičen / z ekstraktivi bogat les	Izolirajte z Aqualit A-IS180.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite. Uporabite poseben valjček za nanašanje na parket. Izdelek dajte v posodo za barve in ga nikoli ne polijte neposredno po tleh.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Redčenje	ni potrebno po potrebi Vodovodna voda
--	----------	--

Nanos

Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	20
Količina izdelka na nanos (g/m2)	70-125
Pokrivnost na nanos (m2/l)	8-15

Čas sušenja @ 20°C

suh na dotik	od 40 minut naprej
suho na dotik	od 90 minut naprej
Možno brusiti	od 4 ur naprej

Standardi preskušanja

	Splošen gradbeno-nadzorni certifikat za težko vnetljivost v skladu z DIN 4102/B1 na težko vnetljivih ivernih ploščah razreda B1, tudi pri furnirju.
	Gradbeni proizvodi, ki se ujemajo s tehničnimi predpisi nemškega inštituta za gradbeno tehniko DIBT. Za gradbene dele kot parket, stopnice itd. ni mogoče pridobiti oznake CE. V skladu s kriteriji nemškega Odbora za zdravstveno oceno gradbenih proizvodov AgBB za uporabo na parketu in lesenih podih po DIN EN 14342.
	Tox Control – oznaka za lake z nizkimi emisijskimi vrednostmi

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-19 / 8