

Aqualit

(ICLA 203.02.30)

A-PT240-30



Descriere produs

Descriere Lac parchet PU 2K pe bază de acrilat, diluabil cu apă, incolor, cu solicitări mecanice ridicate.

Domeniu de aplicare

Descriere Produsul este potrivit pentru toate tipurile standard de parchet din lemn și plută. Pentru cele mai exigente cerințe mecanice din zonele rezidențiale și comerciale. De asemenea, este potrivit pentru renovarea pardoselilor și a scărilor.

Date produs

Cod produs	A-PT240-30
Packaging size	10 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	140 ± 10
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Acest produs conține max.120 g/l COV.

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
A-PT240-30	semi-lucios	30 ± 2

Pregătire substraturi

	În funcție de tipul de lemn și de instalare, lemnul de pe suprafețele pardoselii din lemn se șlefuieste în etape. Produsul poate fi folosit ca acoperire multistrat și la grunduire. De asemenea, se poate face o primă grunduire cu produsul Aqualit A-PS130.	P80 până la max. P120
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive	Izolare cu Aqualit A-IS180.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”. Folosiți o rolă de aplicare specială pentru parchet. Produsul se toarnă într-o tavă pentru vopsea, niciodată direct pe podea.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	10% HWA 6001 (303.01)
	Dilutie	apă de la robinet
	Timp de viață	până la 2 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Dimensiune duze (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Adaos de diluant (%)	5-10	5-10	5-10
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	50-85	50-85	50-85
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	90-120	90-120	90-120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	6-8	6-8	8-11

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-19 / 7

Aqualit

(ICLA 203.02.30)

Timp de uscare @ 20°C	
eliminare praf	după 40 minute
uscat la atingere	după 2 ore
șlefuiibil	după 6 ore
circulabil	după 12 ore
Așezare mobilă	după 24 ore
Așezare covoare	după 7 zile
Prima curățare umedă	după 1 lună

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-19 / 7