

Aqualit A-PT230-20



Produktbeskrivning

Beskrivning	Vattenspädbar 1K akrylatbaserad parkettlack, färglös med hög mekanisk påfrestning.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Produkten är lämplig för alla vanliga träparkettyper och kork. Även lämplig för renovering av golv och trappor.
-------------	---

Produktdata

Produktkod	A-PT230-20
Förpackningsstorlek	5l 1l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	20 ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Denna produkt innehåller max. 90 g/l VOC.

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
A-PT230-20	halvblank	20 ± 2

Förbehandling av underlag

	Bearbeta och slipa sealer för parkett Aqualit A-PS130 enligt tekniskt informationsblad.	P120, P150
--	---	---------------

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser". Använd en speciell målarroller för parkett. Håll produkten i ett färgtråg och aldrig direkt på golvet.

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Förtunnare	inte nödvändigt vid behov Kranvatten
--	------------	--------------------------------------

Applicering

Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m ²)	70-125
Täckförmåga per arbetsförlopp (m ² /l)	8-15

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 40 minuter
klibbfri	från 90 minuter
slipbar	från 4 timmar
genomhärdad	från 12 timmar
Uppställning av möbler	från 24 timmar
Lägg ut mattor	från 7 dagar
Första fuktrengöring	från 1 månad

Provningsstandarder

	Glidmotståndsegenskaper i enlighet med BGR 181 och DIN 51130, då 3% Structure Powder fine STP-F tillsätts.
	Nötningshållfasthet enligt DIN 68861 del 2

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2022-04-26 / 6