

PolydurColor

(ICLA 141.40/01)

PC-P380



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Lösningssmedelsinnehåll, mycket snabbtorkande, vitpigmenterat primer på polyesterbas med mycket hög fyllkraft.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. För grundmålning av alla vanliga trämaterial och träprodukter.

Produktdata	
Produktkod	PC-P380
Förpackningsstorlek	20 kg
Leveransviskositet DIN 6mm i sec.	45 ± 5
Fasta ämnen i % grundlack	96 ± 1
Specific weight in kg/l at 20°C	1,4 ± 1%
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 6 månader

Förbehandling av underlag		
	Obehandlade trätyor	P120, P150, P180
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Isolera i förväg med Quantum Q- IS160 eller Solido S-IS130.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Varning: Under blandningsprocessen ska ordningsföljden ovillkorligen beaktas. Först tillsätts accelerator och förtunningsmedel till lacken. Rör sedan om tills en homogen blandning erhålles. I sista steget rörs katalysatorn i noga. Från och med detta steg är materialet aktiverat och kan appliceras.

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Härdning av den slutliga blandningen	
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet vid tillsättning av 20% TUP 9500-F	upp till 50 minuter
	Accelerator	2% AUP 6570 (781.35) efter vikt 3% AUP 6570 (781.35) efter volym
	Förtunnare	TUP 9500-F (992.31) snabb tork
	Katalysator	2% HUP 6500 (340.56) efter vikt 3% HUP 6500 (340.56) efter volym

Applicering	
Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0
Munstyckets storlek (mm)	2.5-3.0
Tillsättning av förtunnare (%)	20 - 25
Appliceringsviskositet DIN 6mm (sek.)	18-20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	250 - 350
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	2 -3
Maximalt antal lackskikt med denna produkt	3
Väntetid innan ny applicering utan mellanslipning (timmar)	1
Maximal väntetid innan ny applicering utan mellanslipning (timmar)	3

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-20 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

PolydurColor

(ICLA 141.40/01)

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 50 minuter
klibbfri	från 2 timmar
slipbar	från 14 timmar
Torktid efter påstrykning	20 minuter

Forcertorkning

Vilotid vid rumstemperatur	20 minuter
Varmluftstorkning vid 40 °C	30 minuter
Varmluftstorkning vid 60 °C	30 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-20 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919