

Aqualit A-IS180



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Veega lahjendatav akrülaadibaasil 2K-PU-täite- ja isoleeriv krunt, valguskindel ja suure jäikade osakeste sisaldusega.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	Peaagu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Optimeeritud suletud pooridega lakikihtide jaoks.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	A-IS180
Mahuti suurus	5l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	40 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	See toode sisaldab maks. 74 g/l LOÜ.

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	20% HWA 6000
	Lahjendamine	TWA 9000-F või kraanivesi
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 4 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	60-90
Düüsi läbimõõt (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Vedeldi lisamine (%)	20	10-20
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	40	40-50
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	100-140	100-140
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
lihvitav	alates 4 tunnist

Katsestandardid

	Requirements to the surfaces of kitchen furniture according to DIN 68930 regarding the resistance under changing climatic conditions
--	--

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-16 / 21