

Aqualit A-T280-10



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Dviejų komponentų, skiedžiamas vandeniu, skaidrus negeltonuojantis poliuretano lakas akrilato pagrindu, skirtas didžiausiems mechaniniams ir cheminiams reikalavimams.
--------------	--

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Ypač paviršiams, patiriantiems didelę mechaninę ir cheminę apkrovą. Naudojamas kaip bespalvis kelių sluoksnių lakas arba dažų paruošime su „AqualitColor“.
--------------	---

Gaminio duomenys

Prekės kodas	A-T280-10
Talpyklos dydis	5l 20 l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	40 ± 2
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/e kat.): 130 g/l (2010)	Šis gaminys turi maks. 74 g/l LOJ.

Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
A-T280-10	matinis	10 ± 2

Pagrindo paruošimas

Žaliavinės medienos paviršiai	Poras uždarykite kelis kartus užnešdami „Aqualit“ A-IS180 arba A-T280-__.
Dažyti paviršiai „AqualitColor“	po 6 valandų iki daugiausiai 24 valandų lakuoti be tarpinio šlifavimo

Paruošimas

	Gerai pakratyti arba išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.

Kietiklio ir skiediklio priedai

Kietėjimas	20% HWA 6000
Skiedimas	TWA 9000-F arba vandentiekio vandeniu
Gyvybingumas	iki 4 valandų

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Purkštuko dydis (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Skiediklio kiekis (%)	20	10-20	20
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	40	40-50	40
Užnešamas kiekis (g/m ²)	100-140	100-140	80-120
Padengiamas plotas (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	8 - 12

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 30 minučių
sausas paliesti	nuo 1 valandos
slifuojamas	iki 4 valandų
paruoštas transportuoti	nuo 12 valandų

Tyrimų standartai

	DIN 68861/1B Baldų paviršių cheminė apkrova
	EN 71-3 Tirpių sunkiųjų metalų migracija
	DIN 53160 1 dalis ir 2 atsparumo seilės ir prakaitui klasė
	Bendrasis statybos priežiūros institucijų suteiktas mažo degumo pagal DIN 4102/B1 patikrinimo sertifikatas, naudojant mažai degias, B1 patikrintas medienos plokštes, taip pat – faneruotas.
	Reikalavimai, taikomi virtuvės baldų paviršiui pagal DIN 68930, atsižvelgiant į atsparumą temperatūros kaitai.

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2022-07-04 / 7